

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
16. Januar 2003 (16.01.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/005369 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G11C 13/02,
H01L 51/20

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/02379

(22) Internationales Anmeldedatum:
1. Juli 2002 (01.07.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
101 32 640.8 5. Juli 2001 (05.07.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HARTWICH, Jessica
[DE/DE]; Unterbiberger Strasse 25, 85579 Neubiberg

(DE). KRETZ, Johannes [DE/DE]; Tattenbachstrasse 1,
80538 München (DE). LUYKEN, Richard, Johannes
[DE/DE]; Böcklerweg 28, 81825 München (DE). RÖS-
NER, Wolfgang [DE/DE]; Sudetenstrasse 23, 85521
Ottobrunn (DE).

(74) Anwalt: VIERING, JENTSCHURA & PARTNER;
Steindorfstrasse 6, 80538 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MOLECULAR ELECTRONICS ARRANGEMENT AND METHOD FOR PRODUCING A MOLECULAR ELEC-
TRONICS ARRANGEMENT

(54) Bezeichnung: MOLEKULARELEKTRONIK-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER MOLE-
KULARELEKTRONIK-ANORDNUNG

(57) Abstract: The invention relates to a molecular electronics arrangement comprising a substrate, at least one first strip conductor having a surface and being arranged in or on the substrate, a spacer which is arranged on the surface of the at least one first strip conductor and which partially covers the surface of the at least one first strip conductor, and at least one second strip conductor which is arranged on the spacer and comprises a surface which faces the surface of the at least one first strip conductor in a plane manner. The spacer partially covers the surface of the at least one second strip conductor, and defines a pre-determined distance between the at least one first strip conductor and the at least one second strip conductor. The inventive molecular electronics arrangement also comprises molecular electronics molecules which are arranged between a free region of the surface of the at least one first strip conductor and a free region of the surface of the at least one second strip conductor, the length of said molecules being essentially equal to the distance between the at least one first strip conductor and the at least one second strip conductor. The invention also relates to a method for producing a molecular electronics arrangement.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Molekularelektronik-Anordnung mit einem Substrat, mindestens einer ersten Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, und die in bzw. auf dem Substrat angeordnet ist, einem auf der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn angeordneten Abstandshalter, der die Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn teilweise bedeckt, mindestens einer auf dem Abstandshalter angeordneten zweiten Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, die der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn flächig gegenüberliegt, wobei der Abstandshalter die Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn teilweise bedeckt, und wobei mittels des Abstandshalters ein vorgegebener Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn definiert ist, sowie zwischen einem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und einem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn angeordneten molekularelektronischen Molekülen, deren Länge im wesentlichen gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn ist. Ferner ist ein Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung bereitgestellt.

WO 03/005369 A2

Beschreibung**Molekularelektronik-Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung**

5

Die Erfindung betrifft eine Molekularelektronik-Anordnung und ein Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung.

- 10 Die herkömmliche Silizium-Mikroelektronik wird bei weiter voranschreitender Verkleinerung an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere die Entwicklung zunehmend kleinerer und dichter angeordneter Transistoren von mittlerweile mehreren hundert Millionen Transistoren pro Chip wird in den nächsten zehn
- 15 Jahren prinzipiellen physikalischen Problemen ausgesetzt sein. Wenn Strukturabmessungen von 80 Nanometer unterschritten werden, werden die Bauelemente durch Quanteneffekte störend beeinflusst und unterhalb von Dimensionen von etwa 30 Nanometer dominiert. Auch führt die
- 20 zunehmende Integrationsdichte der Bauelemente auf einem Chip zu einem dramatischen Anstieg der Abwärme.

- Als eine mögliche Nachfolgetechnik der herkömmlichen Halbleiterelektronik ist die Molekularelektronik bekannt, bei
- 25 der sowohl Elektronenleitung als auch fundamentale Bauelement-Funktionen von geeigneten Molekülen wahrgenommen werden. Eine Übersicht über das Gebiet der Molekularelektronik gibt beispielsweise [1]. Es sind vorwiegend zwei Molekültypen geeignet, um elektronische
- 30 Bauelementfunktionen zu realisieren. Dies sind einerseits Moleküle auf der Basis von Kohlenstoff-Nanoröhren und andererseits Moleküle auf der Basis von Polyphenylen.

- Aus [1] sind Beispiele für molekularelektronische Moleküle
- 35 bekannt, die in Folge ihrer atomaren Struktur die Fähigkeit aufweisen, die Funktion eines elektrischen Leiters, eines elektrischen Isolators bzw. einer Diode zu erfüllen. Ferner

sind aus demselben Dokument Moleküle bekannt, welche die Funktion von Logikgattern wahrnehmen.

Demzufolge sind viele üblicherweise durch herkömmliche
5 Silizium-Mikroelektronik realisierte Bauelementfunktionen
auch durch molekularelektronische Moleküle zu
bewerkstelligen, wobei die Molekularelektronik gegenüber der
herkömmlichen Elektronik den Vorteil einer erheblich
geringeren Dimension aufweist. Während die kleinsten
10 heutzutage realisierbaren Halbleiterstrukturen in der
Größenordnung von einigen Nanometern liegen, sind bei
molekularelektronischen Molekülen Strukturabmessungen bis in
den Angström-Bereich denkbar. Damit sind wesentlich
kompaktere Anordnungen von Schaltungen möglich und die
15 auftretende Abwärme ist bei molekularelektronischen
Schaltkreisen gering.

Ferner ist aus [2] bekannt, dass Bis-Pyridinium-Moleküle die
Eigenschaft aufweisen, in zwei Redoxzuständen aufzutreten,
20 wobei das Molekül in den beiden Redoxzuständen eine stark
unterschiedliche elektrische Leitfähigkeit aufweist. Im
oxidierten Zustand weisen Bis-Pyridinium-Moleküle eine
geringe elektrische Leitfähigkeit auf, im reduzierten Zustand
ist die elektrische Leitfähigkeit wesentlich höher. Legt man
25 an das Molekül eine ausreichend hohe elektrische Spannung an,
so kann man dadurch den Übergang des Moleküls von einem
Zustand in den anderen herbeiführen. Die Redoxübergänge sind
reversibel. Aufgrund dieser Eigenschaften wird in [2]
beschrieben, Bis-Pyridinium-Moleküle als
30 molekularelektronische Nanoschalter zu verwenden.

Infolge ihrer elektrischen Eigenschaften und ihrer geringen
Dimension wird in letzter Zeit vielfach die Verwendung
organischer, insbesondere biologischer Moleküle für
35 elektronische Anwendungen diskutiert. Dabei tritt das Problem
auf, dass die molekularelektronischen Moleküle an geeignete
Kontakte, beispielsweise metallische Leiter, anzubinden sind.

Dies ist für die Ankopplung an eine herkömmliche Siliziummikroelektronik erforderlich.

Molekularelektronische Moleküle sind mit funktionalen Gruppen versehen, welche zur chemischen Anbindung an ein Leitermaterial geeignet sind. Als besonders geeignet hat sich die Anbindung von Thiol-Gruppen (SH), die an den Endabschnitten vieler Biomoleküle auftreten, an Leiteroberflächen aus Goldmaterial erwiesen. Die metallischen Leiter sind in einer geeigneten Anordnung in einem Abstand zueinander, der im Nanometerbereich liegt, bereitzustellen, damit die Zwischenräume zwischen zwei solchen Leiteroberflächen von den molekularelektronischen Molekülen überbrückt werden können. Die linearen Ausdehnungen von molekularelektronischen Molekülen liegen typischerweise in der Größenordnung zwischen einigen Angström bis zu hunderten Nanometern.

Aus dem Stand der Technik sind Techniken bekannt, wie ein molekularelektronisches Molekül an zwei seiner Endabschnitte mit Leiteroberflächen gekoppelt werden kann. So wird oftmals beispielsweise mittels Elektronenstrahlolithographie eine Gold-Leiterbahn hergestellt, die an ihrer schmalsten Stelle eine Einschnürung von ungefähr 10 Nanometer Breite aufweist. Eine solche Leiterbahn wird dann in einer Biegevorrichtung an der schmalsten Stelle kontrolliert abgerissen, wobei der Abstand zwischen den beiden Abriß-Enden im Nanometerbereich liegt und durch die Biegemechanik einstellbar ist. Gibt man nun eine Lösung mit molekularelektronischen Molekülen zu, deren Ausdehnung im Wesentlichen dem Abstand zwischen den beiden Abriß-Enden entspricht, so können diese Moleküle zum Beispiel über zwei Thiol-Gruppen an die beiden Abriß-Enden, beispielsweise aus Gold-Material, anbinden und diese elektrisch überbrücken.

Wenngleich diese Vorgehensweise für Laborexperimente geeignet ist, ist sie ungeeignet für die Integration vieler

molekularer Brücken. Wirtschaftlich interessante Anwendungen der Molekularelektronik zielen allerdings gerade darauf ab, eine Vielzahl molekularelektronischer Kopplungen zwischen metallischen Elektroden auszubilden. Daher ist das

5 beschriebene Verfahren zu zeitaufwändig und zu teuer, als dass es für die Massenproduktion von Anordnungen mit einer großen Vielzahl von molekularelektronischen Bauelementen in Frage käme. Ferner ist der Grad an Reproduzierbarkeit bei dem beschriebenen Verfahren zum Koppeln von metallischen Leitern

10 durch ein molekularelektronisches Molekül gering. Es ist schwierig, das Abreißen der eingeschnürten Goldleiterbahn durch die Biegevorrichtung unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen. Ferner erhält man bei jedem Abreißvorgang leicht verschiedene Abreiß-Enden, sodass ein exaktes

15 Einstellen des Abstandes zwischen den Abreiß-Enden nicht möglich ist. Damit molekularelektronische Moleküle aber an zwei Leiteroberflächen immobilisieren können, ist eine sehr genaue Übereinstimmung der linearen Ausdehnung des Moleküls einerseits und des Abstandes zwischen den Leiterebenen

20 andererseits erforderlich.

Alternativ gibt es Vorschläge, zunächst eine Kontaktelektrode herzustellen, anschließend das organische Material aufzubringen (beispielsweise in Form einer monomolekularen

25 Schicht) und anschließend die zweite Elektrode darauf abzuschneiden. Der Herstellungsprozess der zweiten Elektrode ist in diesem Falle so zu wählen, dass das organische Material nicht geschädigt wird, was eine erhebliche Einschränkung ist. Halbleitertechnologische

30 Verfahrensschritte werden häufig bei hohen Temperaturen ausgeführt. Oftmals sind Biomoleküle instabile Verbindungen, die äußerst empfindlich auf zu hohe Temperaturen reagieren. Beispielsweise ist bekannt, dass viele Proteine bereits bei geringfügig oberhalb der Zimmertemperatur liegenden

35 Temperaturen irreversibel denaturieren und somit zerstört werden können. Darüber hinaus ist für viele halbleitertechnologische Verfahren die Anwesenheit

aggressiver Chemikalien (z.B. Ätzchemikalien oder Abscheidegase) erforderlich. Dadurch können empfindliche Moleküle leicht zerstört werden. Beispielsweise können Proteine und DNA-Stränge zersetzt werden, wenn der pH-Wert sich zu weit von physiologischen pH-Werten entfernt. Für wirtschaftlich interessante Anordnungen kann allerdings bei Ausbilden der zweiten Elektrode auf die Empfindlichkeit der Moleküle keine Rücksicht genommen werden, wenn die verfahrensgemäß hergestellten Anordnungen wirtschaftlich konkurrenzfähig sein sollen. Andererseits ist auf die Unversehrtheit der Biomoleküle Rücksicht zu nehmen, da Biomoleküle häufig nur in geringen Konzentrationen vorliegen und oft teuer sind. Zum Einbringen empfindlicher, insbesondere temperaturempfindlicher Biomoleküle ist das beschriebene Verfahren daher nur sehr begrenzt geeignet.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die bekannten Techniken zum Ausbilden einer Kopplung zweier Metallelektroden durch ein molekularelektronisches Molekül eine Reihe von Nachteilen aufweisen. So sind gemäß den bekannten Techniken strukturell ausreichend definierte Anordnungen nicht herstellbar, die Verfahren sind aufwändig, teuer und für die wirtschaftliche Massenproduktion nicht geeignet.

In [3] und [5] ist jeweils ein chemisch synthetisiertes elektronisches Bauelement beschrieben, das aus zwei sich kreuzenden Leitern besteht, zwischen denen eine elektrisch adressierbare Molekülspezies angeordnet ist.

Ferner ist in [4] eine molekularelektronische Vorrichtung beschrieben, die zwei leitfähige Kontakte sowie eine leitfähige Brückenverbindung zwischen den zwei Kontakten aufweist. Die leitfähige Brückenverbindung kann mittels eines Spannungsimpulses in einen beliebigen von zwei vorgegebenen Zuständen gebracht werden, in einen ersten Zustand höherer elektrischer Leitfähigkeit oder in einen zweiten Zustand, in

dem die leitfähige Brückenverbindung eine gegenüber dem ersten Zustand geringere elektrische Leitfähigkeit aufweist. Die leitfähige Brückenverbindung weist organische Moleküle auf.

5

[6] beschreibt ein Verfahren zum Antreiben eines Bauelements, welches ein Paar von Elektroden und zwischen diesen eingebettet, eine organische Isolationsschicht aufweist.

- 10 Andere molekularelektronische Bauelemente sind in [7], [8], [9] und [10] beschrieben.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Molekularelektronik-Anordnung zu schaffen, bei der mit
15 verringertem Aufwand molekularelektronische Moleküle präzise an Elektroden ankoppelbar sind, und bei der die molekularelektronischen Moleküle vor Zerstörung besser geschützt sind.

- 20 Das Problem wird durch eine Molekularelektronik-Anordnung und ein Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung mit den Merkmalen gemäß den unabhängigen Patentansprüchen gelöst.

- 25 Die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung weist auf ein Substrat, mindestens eine erste Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, und die in oder auf dem Substrat angeordnet ist, einen auf der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn angeordneten Abstandshalter, der die
30 Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn teilweise bedeckt, mindestens eine auf dem Abstandshalter angeordnete zweite Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, die der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn flächig gegenüberliegt, wobei der Abstandshalter die Oberfläche der
35 mindestens einen zweiten Leiterbahn teilweise bedeckt, und wobei mittels des Abstandshalters ein vorgegebener Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der

- mindestens einen zweiten Leiterbahn definiert ist. Die Molekularelektronik-Anordnung weist ferner zwischen einem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und einem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn angeordnete molekularelektronische Moleküle auf, deren Länge gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn ist.
- 10 Erfindungsgemäß ist eine Molekularelektronik-Anordnung bereitgestellt, bei welcher der Abstand der mindestens einen ersten Leiterbahn von der mindestens einen zweiten Leiterbahn mittels des bzw. der Abstandshalter genau justierbar ist. Eine Genauigkeit in der Größenordnung einer Atomlage, d.h.
- 15 von wenigen Angström, ist erreichbar, indem mittels eines geeigneten halbleitertechnologischen Verfahrens, beispielsweise des Atomic Layer Deposition-Verfahrens (ALD-Verfahren), eine definierte Anzahl von Atomlagen eines Materials auf die mindestens eine erste Leiterbahn
- 20 aufgebracht wird, wodurch die Dicke des Abstandshalters definiert ist. Da der Abstand der ersten Leiterbahnen von den zweiten Leiterbahnen im Wesentlichen gleich der Länge der dazwischen einzubringenden Moleküle sein sollte, ist der Abstand zwischen den beiden Leiterbahnen erfindungsgemäß auf
- 25 ein bestimmtes, einzubauendes Molekül anpassbar. Es ist anzumerken, dass die Länge des jeweiligen molekularelektronischen Moleküls abhängig ist von dessen geometrischer Anordnung in dem Zwischenraum zwischen den beiden Leiterbahnen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass
- 30 der Abstand zwischen den beiden Leiterbahnen variieren kann um bis zu einen Faktor 2 bezüglich der Länge des jeweiligen molekularelektronischen Moleküls. Der Abstand zwischen den beiden Leiterbahnen ist dabei immer kleiner als die Länge des jeweiligen molekularelektronischen Moleküls.
- 35 Die molekularelektronischen Moleküle können in die Molekularelektronik-Anordnung eingebracht werden, wenn die

- mindestens eine Leiterbahn, die mindestens eine zweite Leiterbahn und der dazwischen angeordnete Abstandshalter bereits ausgebildet sind. Dadurch ist ein schonender Einbau der häufig empfindlichen molekularelektronischen Moleküle, beispielsweise Biomoleküle wie DNA-Stränge oder Proteine, ermöglicht. Dadurch sind die molekularelektronischen Moleküle vor negativen Einflüssen (wie oben bezugnehmend auf den Stand der Technik beschrieben) geschützt.
- 10 Bei der Molekularelektronik-Anordnung kann ferner mindestens eine der ersten Leiterbahnen und/oder mindestens eine der zweiten Leiterbahnen mit einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement gekoppelt sein, mittels derer die Leiterbahnen an einen externen Schaltkreis ankoppelbar sind.
- 15 Vorzugsweise ist jedes der mindestens einen elektrisch leitfähigen Kopplungselemente ein mit einem elektrisch leitfähigen Material gefülltes Kontaktloch, welches Kontaktloch in das Substrat eingebracht ist. Das elektrisch leitfähige Kopplungselement kann beispielsweise aus
- 20 Polysilizium-Material, Aluminium-Material oder Wolfram-Material hergestellt sein.

- Die Molekularelektronik-Anordnung kann ferner einen externen Schaltkreis aufweisen, der mittels der elektrisch leitfähigen
- 25 Kopplungselemente mit mindestens einer der ersten Leiterbahnen und/oder der zweiten Leiterbahnen gekoppelt ist. Vorzugsweise ist der externe Schaltkreis ein integrierter Schaltkreis, der in das Substrat integriert ist. Der externe Schaltkreis kann in CMOS-Technologie hergestellt sein. Das
- 30 Substrat kann ein Silizium-Wafer sein.

- Indem erfindungsgemäß elektrisch leitfähige Kopplungselemente bereitgestellt sind, mittels derer die ersten bzw. zweiten Leiterbahnen an einen externen elektrischen Schaltkreis
- 35 ankoppelbar sind, sind indirekt auch die molekularelektronischen Moleküle an den externen Schaltkreis ankoppelbar. Somit ist erfindungsgemäß eine Ankopplung

- molekularelektronischer Moleküle an die herkömmliche Silizium-Mikroelektronik realisiert. Anschaulich ist durch die Erfindung eine Schnittstelle zwischen der mikroskopischen Dimension der molekularelektronischen Moleküle und der
- 5 makroskopischen Dimension der herkömmlichen Silizium-Mikroelektronik geschaffen. Werden beispielsweise die molekularelektronischen Moleküle als mikroskopische Sensoren und/oder als mikroskopische elektronische Bauelemente (z.B. elektrische Leiter, elektrische Isolatoren, Dioden,
- 10 Transistoren, Logikgatter) verwendet, so können die molekularelektronischen Moleküle mittels des externen Schaltkreises und mittels der elektrisch leitfähigen Kopplungselemente angesteuert oder ausgelesen werden.
- 15 Die Ankopplung der molekularelektronischen Moleküle an einen externen Schaltkreis ist vorteilhaft, da dies vielfältige Anwendungsmöglichkeiten der Molekularelektronik-Anordnung eröffnet. Beispielsweise können die molekularelektronischen Moleküle als Sensor (beispielsweise für das Vorliegen einer
- 20 umgebenden Atmosphäre oder das Vorliegen einer umgebenden Temperatur) verwendet werden.

- Ferner kann die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung auch als Molekularspeicher verwendet werden. Dafür können in
- 25 die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung molekularelektronische Moleküle eingebracht werden, bei denen beispielsweise ein elektrisches Signal eine Änderung eines beispielsweise elektrischen Parameters bewirkt (z.B. des elektrischen Widerstandes). Lässt sich beispielsweise durch
- 30 Anlegen eines externen Spannungssignals der elektrische Widerstand eines Moleküls wahlweise auf einen hohen Wert oder einen niedrigen Wert einstellen, so kann ein molekularelektronisches Molekül als Datenspeicher von einem Bit dienen. Ist das molekularelektronische Molekül in dem
- 35 Zustand mit einem hohen elektrischen Widerstand, so kann dies als logischer Wert „1“ interpretiert werden, ist das molekularelektronische Molekül dagegen in dem Zustand mit

einem niedrigen elektrischen Widerstand, so kann dies als logischer Wert „0“ interpretiert werden. Das in einem molekularelektronischen Molekül gespeicherte Bit kann beispielsweise durch Anlegen einer Spannung an das

5 molekularelektronische Molekül ausgelesen werden, wobei der Stromfluss durch das molekularelektronische Molekül klein ist, wenn dessen elektrischer Widerstand groß ist (logischer Wert „1“) und wobei der Stromfluss durch das molekularelektronische Molekül groß ist, wenn dessen

10 elektrischer Widerstand klein ist (logischer Wert „0“).

Die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung bietet zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten. So kann beispielsweise ein an eine erste Leiterbahn und an eine

15 zweite Leiterbahn angekoppeltes Biomolekül (beispielsweise ein DNA-Halbstrang, ein Protein, ein Bio-Polymer, eine niedermolekulare Verbindung) mittels der Molekularelektronik-Anordnung untersucht, d.h. charakterisiert werden. Ferner sind alle biologischen Nachweisverfahren, die auf einer

20 elektrischen Kontaktierung von Biomolekülen beruhen, mit der Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung ausführbar. Auch kann ein zwischen einer ersten Leiterbahn und einer zweiten Leiterbahn angeordnetes molekularelektronisches Molekül eine elektrische Bauelementfunktion wahrnehmen, beispielsweise als

25 elektrischer Leiter, als elektrischer Nichtleiter, als Diode, als Transistor oder als Logikgatter eingesetzt werden.

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung und die damit

30 zusammenhängende wirtschaftliche Attraktivität der Molekularelektronik-Anordnung sind vorteilhaft.

Ferner kann die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung mindestens eine Schutzschicht auf mindestens einem Teil der

35 freiliegenden Oberflächen der ersten und/oder der zweiten Leiterbahnen aufweisen. Die mindestens eine Schutzschicht ist

vorzugsweise aus einem oder einer Kombination der Materialien Siliziumdioxid und/oder Siliziumnitrid hergestellt.

Vorzugsweise ist die gesamte Oberfläche der ersten und/oder
5 der zweiten Leiterbahn, die nicht als aktive
Kopplungsfläche für molekularelektronische Moleküle
ausnutzbar ist, mit der Schutzschicht bedeckt. Mit anderen
Worten ist vorzugsweise die gesamte Oberfläche der
10 beispielsweise im Wesentlichen quaderförmig ausgestalteten
mindestens einen Leiterbahn mit der Schutzschicht versehen,
mit Ausnahme desjenigen Oberflächenbereichs, an den
molekularelektronische Moleküle angekoppelt sind, die
simultan an eine der mindestens einen zweiten Leiterbahn
15 angekoppelt sind. Analog sind vorzugsweise diejenigen
Oberflächenbereiche der beispielsweise im Wesentlichen
quaderförmig ausgestalteten mindestens einen zweiten
Leiterbahn mit der Schutzschicht bedeckt, die von solchen
molekularelektronischen Molekülen frei sind, welche
20 Endabschnitt an die betrachtete zweite Leiterbahn, sondern
darüber hinaus mit einem anderen Endabschnitt an eine der
ersten Leiterbahnen gekoppelt sind. Alternativ können jedoch
auch nur einzelne Bereiche der Oberfläche der mindestens
einen ersten Leiterbahnen bzw. der mindestens einen zweiten
25 Leiterbahn mit der Schutzschicht bedeckt sein.

Durch die zumindest teilweise Bedeckung der freiliegenden
Oberflächen der mindestens einen ersten und/oder der
mindestens einen zweiten Leiterbahn mit einer vorzugsweise
30 aus Siliziumdioxid und/oder aus Siliziumnitrid hergestellten
Schutzschicht ist erfindungsgemäß vermieden, dass Biomoleküle
an solchen Oberflächen der ersten (bzw. der zweiten)
Leiterbahnen ankoppeln, an denen die molekularelektronischen
Moleküle mit ihrem anderen Ende aus geometrischen Gründen
35 nicht an eine der zweiten (bzw. der ersten) Leiterbahnen
ankoppeln können. Denn molekularelektronische Moleküle, die
nicht mit einem Endabschnitt an eine der ersten Leiterbahnen

angekoppelt sind und mit ihrem anderen Endabschnitt an eine der zweiten Leiterbahnen angekoppelt sind, sind nicht bestimmungsgemäß verwendbar. Daher gehen solche Moleküle nutzlos verloren. Indem die freien und ungenutzten Oberflächen der Leiterbahnen teilweise mit der Schutzschicht abgedeckt sind, ist ein Anbinden der Biomoleküle an diese ungenutzten Flächen vermieden. Dadurch sind Kosten für an nur eine Leiterbahnoberfläche angekoppelte molekularelektronische Moleküle eingespart. Dies ist besonders dann vorteilhaft, wenn teure molekularelektronische Moleküle in die Molekularelektronik-Anordnung eingebracht werden sollen. Häufig sind biologische Moleküle nur in geringen Konzentrationen und/oder Volumina erhältlich, sodass es in diesen Fällen entscheidend darauf ankommt, die Zahl nutzlos gebundener molekularelektronischer Moleküle zu minimieren. Dies ist durch die erfindungsgemäße Schutzschicht realisiert.

Dabei ist der Effekt ausgenutzt, dass molekularelektronische Moleküle sehr selektiv nur an ganz bestimmte Oberflächen ankoppeln. Beispielsweise ist bekannt, dass Thiol-Gruppen (SH-Reste) besonders gut an Gold-Oberflächen ankoppeln. Ferner koppeln Thiol-Gruppen, wie sie an den Endabschnitten vieler molekularelektronischer Moleküle auftreten, auch an Platin- bzw. Silber-Oberflächen an. Ferner haften Trichlorsilan-Reste (SiCl_3 -Gruppen) gut auf Silizium, Aluminium und Titan. Auch haften Trichlorsilan-Reste gut auf verschiedenen Oxiden, sodass eine Ankopplung von molekularelektronischen Molekülen mit Trichlorsilan-Endgruppen auch an Leitern möglich ist, deren Oberfläche eine dünne Oxidschicht aufweist. Diese Betrachtung zeigt, dass das Material der Schutzschicht so zu wählen ist, dass die molekularelektronischen Moleküle an diesem Material nicht oder nur schlecht anbinden. Siliziumdioxid bzw. Siliziumnitrid sind als Materialien für die Schutzschicht geeignet.

Die mindestens eine erste Leiterbahn bzw. die mindestens eine zweite Leiterbahn ist vorzugsweise aus einem oder einer Kombination der Materialien Gold, Platin, Silber, Silizium, Aluminium und Titan hergestellt. Diese Materialien sind dafür
5 geeignet, an bei molekularelektronischen Molekülen häufig vorkommenden Endgruppen (insbesondere Thiol-Gruppen oder Trichlorsilan-Resten) zu binden.

Der Abstandshalter ist vorzugsweise aus einem oder einer
10 Kombination der Materialien Siliziumdioxid und/oder Siliziumnitrid hergestellt. Indem diese Materialien für den Abstandshalter verwendet werden, ist bezugnehmend auf obige Ausführungen erfindungsgemäß vermieden, dass
15 molekularelektronische Moleküle parasitär an der Oberfläche des Abstandshalters ankoppeln. Daher kann der Abstandshalter, wenn dieser aus einem geeigneten Material hergestellt ist, die Funktionalität der Schutzschicht unterstützen bzw. als Schutzschicht dienen.

20 Wie oben ausgeführt, ist die beiderseitige Kopplung der molekularelektronischen Moleküle mit den Leiterbahnen beispielsweise durch eine Thiol-Gold-Kopplung und/oder eine Kopplung eines Trichlorsilan-Rests mit einer der Materialien Silizium, Aluminium und Titan.

25 Vorzugsweise sind bei der Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung zumindest ein Teil der molekularelektronischen Moleküle redoxaktive Bis-Pyridinium-Moleküle und/oder Alkyl-Trichlorsilan-Moleküle.

30 Im Weiteren wird das erfindungsgemäße Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung beschrieben. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektrikanordnung der Erfindung wird in einem ersten
35 Schritt mindestens eine erste Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, in bzw. auf die Oberfläche eines Substrats eingebracht bzw. aufgebracht. In einem zweiten Schritt wird

auf die Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn eine Abstandshalter-Schicht aufgebracht, welche die Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn mindestens teilweise bedeckt. In einem dritten Schritt wird mindestens
5 eine zweite Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, die der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn flächig gegenüberliegt, auf die Abstandshalter-Schicht aufgebracht, wobei mittels der Abstandshalter-Schicht ein Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens
10 einen zweiten Leiterbahn vorgegeben wird. In einem vierten Schritt wird der Abstandshalter ausgebildet, indem die Abstandshalter-Schicht teilweise zurückgeätzt wird, derart, dass ein freiliegender Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und ein freiliegender Bereich der
15 Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn zurückbleibt. In einem fünften Schritt werden zwischen dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn
20 molekularelektronische Moleküle angeordnet, deren Länge gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn ist.

Wie oben beschrieben, wird in dem ersten Schritt mindestens
25 eine erste Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, in bzw. auf die Oberfläche eines Substrats eingebracht bzw. aufgebracht.

Vorzugsweise wird die mindestens eine erste Leiterbahn in die
30 Oberfläche des Substrats in Damascene-Technik eingebracht. Die Damascene-Technik ist ein Verfahren, gemäß dem es ermöglicht ist, einen mit einem Metall-Material gefüllten Graben in einem Substrat zu erzeugen. Hierbei wird zunächst das Substrat, in welches das Metall-Material eingebracht
35 werden soll, beispielsweise unter Verwenden der CMP-Technik („Chemical Mechanical Polishing“) planarisiert. Dann wird in das Substrat, in welches das Metallmaterial eingebracht

werden soll, mindestens ein Graben geätzt. Anschließend wird in den mindestens einen Graben Metall-Material abgeschieden. Danach wird wiederum unter Verwendung des CMP-Verfahrens („Chemical Mechanical Polishing“) das über die Gräben hinausstehende Leitermaterial durch Polieren entfernt, sodass nur die metallisierte Grabenfüllung zurück bleibt. Auf diese Weise liegt nur die Oberseite der metallischen Leiterbahn frei. Es ist hinzuzufügen, dass das metallische Material beispielsweise durch Verwenden des Sputter-Verfahrens oder durch CVD-Abscheidung („Chemical Vapour Deposition“) in den Graben einbringbar ist.

Wie oben beschrieben, wird die mindestens eine erste Leiterbahn vorzugsweise in die Oberfläche eines Substrats eingebracht, d.h. integriert. Dies ist vorteilhaft, da dadurch die Ankopplung an einen beispielsweise in das Substrat integrierten herkömmlichen mikroelektronischen Siliziumschaltkreis ermöglicht ist.

In dem zweiten erfindungsgemäßen Verfahrensschritt wird auf die Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn eine Abstandshalter-Schicht aufgebracht, welche die Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn mindestens teilweise bedeckt.

Vorzugsweise wird die Abstandshalter-Schicht auf die Oberfläche der Schichtanordnung mittels des Atomic Layer Deposition-Verfahrens (ALD-Verfahren) aufgebracht. Anschaulich wird mittels der Dicke der Abstandshalter-Schicht der Abstand der mindestens einen ersten Leiterbahn von der mindestens einen zweiten Leiterbahn definiert, wobei die Dicke der Abstandshalter-Schicht im Wesentlichen dem Abstand der beiden molekularen Andockstellen entspricht. Um diesen Abstand mit einer Genauigkeit in der Größenordnung atomarer Abstände (d.h. Abstände im Bereich von wenigen Angström) präzise einstellen zu können, wird zum Abscheiden der Abstandshalter-Schicht auf die mindestens eine Leiterbahn

vorzugsweise die Methode der Atomic Layer Deposition (ALD-Verfahren) verwendet. Das ALD-Verfahren ist eine Technik zum Absetzen dünner Schichten auf eine Oberfläche und ist dem CVD-Verfahren („Chemical Vapour Deposition“) verwandt.

- 5 Anschaulich ist das ALD-Verfahren ein CVD-Verfahren, bei dem durch abwechselndes Einleiten zweier Reaktionsgase in einen Verfahrensraum jeweils eine Atomschicht auf eine Oberfläche abgesetzt wird. Zunächst wird ein erstes Reaktionsgas in einen Verfahrensraum eingeleitet, sodass auf der Oberfläche
10 des mit einer Schicht zu bedeckenden Substrats zunächst eine Atomlage eines Materials abgesetzt wird, das durch das erste Reaktionsgas bestimmt wird. Anschließend wird in den Verfahrensraum ein zweites Reaktionsgas eingeleitet, sodass sich auf der monoatomaren Schicht, die durch das Material des
15 ersten Reaktionsgases bestimmt ist, eine weitere monoatomare Schicht, die durch das Material des zweiten Reaktionsgases bestimmt ist, abgesetzt wird. Nach und nach werden monoatomare Schichten, die durch die Materialien des ersten Reaktionsgases bzw. des zweiten Reaktionsgases definiert
20 sind, auf der Oberfläche der Schichtanordnung abgesetzt. Auf diese Art und Weise entsteht eine Schicht sehr gleichmäßiger Dicke, wobei die Dicke durch die Zahl der Prozessschritte bis auf eine Genauigkeit einer Atomlage, d.h. bis auf die Genauigkeit weniger Angström, eingestellt werden kann. Das
25 exakte Einstellen der Dicke der Schicht kann durch einfaches Zählen der Zahl der Prozessschritte realisiert sein.

- Indem die Abstandshalter-Schicht auf die mindestens eine erste Leiterbahn unter Verwendung des ALD-Verfahren
30 aufgebracht wird, ist der Abstand der mindestens einen ersten Leiterbahn von der mindestens einen zweiten Leiterbahn exakt justierbar und so flexibel auf spezielle einzubringende molekularelektronische Moleküle anpassbar. Dies ist ebenso vorteilhaft wie der hohe Grad an Reproduzierbarkeit, der
35 beispielsweise durch Zählen der Prozessschritte, d.h. des Wechselns von einem ersten Reaktionsgas auf ein zweites Reaktionsgas erreicht wird. Vorzugsweise wird die

Abstandshalter-Schicht aus einem oder einer Kombination der Materialien Siliziumdioxid und Siliziumnitrid hergestellt.

In einem dritten Verfahrensschritt wird mindestens eine
5 zweite Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, die der
Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn flächig
gegenüberliegt, auf die Abstandshalter-Schicht aufgebracht,
wobei mittels der Abstandshalter-Schicht der Abstand zwischen
10 der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens
einen zweiten Leiterbahn vorgegeben wird.

Dieser Schritt kann praktisch realisiert werden, indem eine
elektrisch leitfähige Schicht auf der Oberfläche der
erhaltenen Schichtanordnung abgesetzt und strukturiert wird.
15 Dies kann beispielsweise mittels eines geeigneten
Photolithographie- und Ätzverfahrens erfolgen.

Die mindestens eine erste Leiterbahn und/oder die mindestens
eine zweite Leiterbahn kann aus einem oder einer Kombination
20 der Materialien Gold, Platin, Silber, Silizium, Aluminium und
Titan hergestellt werden.

In einem vierten Schritt wird der Abstandshalter ausgebildet,
indem die Abstandshalter-Schicht teilweise zurückgeätzt wird,
25 derart, dass ein freiliegender Bereich der Oberfläche der
mindestens einen ersten Leiterbahn und ein freiliegender
Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten
Leiterbahn zurückbleibt.

30 Dieser Verfahrensschritt kann beispielsweise realisiert sein,
indem unter Verwendung eines geeigneten Ätzverfahrens,
beispielsweise mittels nasschemischen Ätzens, die
Abstandshalter-Schicht teilweise weggeätzt wird, so dass
mindestens ein Abstandshalter zurückbleibt. Vorzugsweise wird
35 der Abstandshalter unterätzt, d.h. der unterhalb der
mindestens einen zweiten Leiterbahn befindliche
Abstandshalter wird seitlich so weit zurückgeätzt, dass die

mindestens eine zweite Leiterbahn zumindest teilweise seitlich über den Abstandshalter hervorsteht, und dass die unterhalb des Abstandshalters angeordnete mindestens eine erste Leiterbahn seitlich mindestens teilweise über den Abstandshalter hervorsteht. Dadurch wird ein Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und ein Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn freigelegt. Anschaulich liegen sich die beiden Flächen der mindestens einen ersten Leiterbahn und mindestens einen zweiten Leiterbahn, an die beidseitig ein molekularelektronisches Molekül ankoppelbar ist, annähernd parallel gegenüber, in einem Abstand voneinander, der im Wesentlichen der Länge eines einzubringenden molekularelektronischen Moleküls entspricht.

In einem fünften Verfahrensschritt werden zwischen dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn molekularelektronische Moleküle angeordnet, deren Länge gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn ist.

Wie oben ausgeführt, gibt es bestimmte Materialpaare von Leiteroberflächen und Endabschnitten molekularelektronischer Moleküle, die besonders gut eine Bindung miteinander eingehen, beispielsweise die Thiol-Gold-Bindung. Ist die Oberfläche der verfahrensgemäß freigelegten mindestens einen ersten Leiterbahn bzw. mindestens einen zweiten Leiterbahn aus einem Material hergestellt (beispielsweise aus Gold), das für das Anbinden bestimmter molekularelektronischer Moleküle (beispielsweise solcher, die Thiol-Endgruppen aufweisen) ausreichend gut geeignet ist, so werden die molekularelektronischen Moleküle spontan mit einem Endabschnitt an eine der ersten Leiterbahnen und mit dem anderen Endabschnitt an einen der zweiten Leiterbahnen ankoppeln. Hierzu werden beispielsweise die

molekularelektronischen Moleküle in gelöster Form in die Molekularelektronik-Anordnung eingebracht, und es bildet sich automatisch eine Bindung aus (sog. Self-Assembly-Technik).

- 5 Die molekularelektronischen Moleküle sind vorzugsweise redoxaktive Bis-Pyridinium-Moleküle und/oder Alkyl-Trichlorsilan-Moleküle.

Wie die obige Beschreibung zeigt, ist die
10 Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung durch ein Verfahren herstellbar, dessen Verfahrensschritte standardmäßige halbleitertechnologische Verfahrensschritte sind. Indem verfahrensgemäß ausschließlich Standardtechniken verwendbar sind, die auf standardisierten Maschinen, wie sie
15 in vielen halbleitertechnologischen Labors und Fabriken zur Verfügung stehen, durchführbar sind, ist eine aufwändige Entwicklung von Maschinen zur Verwirklichung des Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung entbehrlich. Dies spart Zeit und Entwicklungskosten.

- 20 Ferner ist es verfahrensgemäß möglich, eine große Vielzahl von Kopplungen zwischen einer ersten Leiterbahn und einer zweiten Leiterbahn durch molekularelektronische Moleküle herbeizuführen, sodass sich die Molekularelektronik-Anordnung
25 der Erfindung im Unterschied zu den aus dem Stand der Technik bekannten Molekularelektronik-Anordnungen auch für die großtechnische Integration eignet. Damit ist die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung nicht nur für Laborexperimente in der Grundlagenforschung interessant,
30 sondern erschließt der Molekularelektronik auch wirtschaftlich interessante Anwendungsgebiete.

- Das Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung kann den weiteren Verfahrensschritt aufweisen, dass
35 mindestens eine der ersten Leiterbahnen und/oder mindestens eine der zweiten Leiterbahnen mit mindestens einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement gekoppelt werden, sodass die

Leiterbahnen an einen externen Schaltkreis ankoppelbar sind. Dies kann insbesondere dadurch realisiert werden, dass elektrisch leitfähige Kopplungselemente ausgebildet werden, indem in das Substrat Kontaktlöcher eingebracht werden und
5 die Kontaktlöcher mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllt werden. Vorzugsweise werden die elektrisch leitfähigen Kopplungselemente aus Polysilizium-Material, Aluminium-Material oder Wolfram-Material hergestellt.

10 Ferner kann mindestens ein Teil der ersten und/oder der zweiten Leiterbahnen mittels der elektrisch leitfähigen Kopplungselemente mit einem elektrischen Schaltkreis gekoppelt werden. Der externe Schaltkreis wird vorzugsweise in das Substrat integriert. Beispielsweise kann der externe
15 Schaltkreis in das Substrat mittels der CMOS-Technologie integriert werden. Als Substrat kann beispielsweise ein Silizium-Wafer verwendet werden.

Dadurch ist eine Ankopplung der molekularelektronischen
20 Moleküle an eine externe herkömmliche Silizium-Mikroelektronik realisiert, was der verfahrensgemäß hergestellten Molekularelektronik-Anordnung viele Anwendungsgebiete erschließt.

25 Das Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung kann ferner vor dem Einbringen der molekularelektronischen Moleküle in die Anordnung den weiteren Verfahrensschritt aufweisen, dass mindestens eine Schutzschicht auf mindestens einen Teil der freiliegenden
30 Bereiche der Oberflächen der ersten und/oder der zweiten Leiterbahnen aufgebracht wird. Die Schutzschicht ist vorzugsweise aus einem oder einer Kombination der Materialien Siliziumdioxid und/oder Siliziumnitrid hergestellt.

35 Wie oben ausführlich dargestellt, wird durch das Ausbilden einer Schutzschicht auf einem Teil der freiliegenden Oberflächen der ersten Leiterbahnen, an welchen keine

molekularelektronischen Moleküle gebunden sind, die darüber hinaus auch an einer der zweiten Leiterbahnen gebunden sind, die Anzahl derjenigen molekularelektronischen Moleküle, die nicht bestimmungsgemäß verwendet werden können, verringert.

- 5 Analog wird durch Ausbilden der Schutzschicht an dafür geeigneten Oberflächenbereichen der mindestens einen zweiten Leiterbahn die Anzahl derjenigen molekularelektronischen Moleküle verringert, die an die freiliegenden Oberflächen der mindestens einen zweiten Leiterbahnen ankoppeln, ohne
- 10 gleichzeitig mit einem anderen Endabschnitt an eine der mindestens einen ersten Leiterbahn gekoppelt zu sein. Anschaulich wird durch Ausbilden der Schutzschicht bewirkt, dass ein höherer Anteil der in die Molekularelektronik-Anordnung eingebrachten molekularelektronischen Moleküle
- 15 bestimmungsgemäß beidseitig an eine der ersten bzw. eine der zweiten Leiterbahnen ankoppeln. Dadurch werden weniger molekularelektronische Moleküle benötigt, was die Kosten reduziert und was das definierte Einbringen solcher molekularelektronischer Moleküle ermöglicht, die nur in sehr
- 20 geringer Konzentration zur Verfügung stehen.

- Alternativ kann gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung statt dem Aufbringen der mindestens einen zweiten Leiterbahn auf der
- 25 Abstandshalter-Schicht eine durchgehende Leiterschicht sowie eine weitere Schutzschicht auf die Anordnung der Oberfläche aufgebracht werden und die durchgehende Leiterschicht und die weitere Schutzschicht derart strukturiert werden, dass dadurch eine mindestens teilweise mit einer weiteren
- 30 Schutzschicht bedeckte mindestens eine zweite Leiterbahn ausgebildet wird. Die weitere Schutzschicht wird vorzugsweise aus einem oder einer Kombination der Materialien Siliziumdioxid und Siliziumnitrid hergestellt.

- 35 Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen der Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung besteht darin, dass beim Einbringen der

molekularelektronischen Moleküle in die Anordnung zumindest an einen Teil der Leiterbahnen jeweils elektrische Spannungen angelegt werden, derart, dass die molekularelektronischen Moleküle mit einer bevorzugten geometrischen Orientierung an
5 eine der mindestens einen ersten Leiterbahnen und an eine der mindestens einen zweiten Leiterbahnen gekoppelt werden.

Die elektrischen Signale, die hierfür erforderlich sind, werden vorzugsweise von dem externen Schaltkreis, der über
10 elektrisch leitfähige Kopplungselemente mit den Leiterbahnen gekoppelt ist, bereitgestellt. Anschaulich wird durch zwischen den ersten Leiterbahnen und den zweiten Leiterbahnen angelegte elektrische Spannungen ein elektrisches Feld ausgebildet. Werden nun molekularelektronische Moleküle in
15 die Anordnung eingebracht, so werden diese molekularelektronischen Moleküle von dem elektrischen Feld beeinflusst, sofern die molekularelektronischen Moleküle ein elektrisches Multipolmoment aufweisen, also zum Beispiel elektrisch geladen sind. So weisen beispielsweise viele
20 Proteine bei physiologischen pH-Werten eine elektrische Ladung auf, die von geladenen Aminosäuren vorwiegend an der Oberfläche der Protein-Moleküle stammt. Auch DNA-Moleküle können eine elektrische Ladung aufweisen, häufig weisen DNA-Halbstränge eine negative elektrische Ladung auf. Infolge des
25 elektrischen Feldes, das durch die an die Leiterbahn angelegten elektrischen Spannungen erzeugt wird, wirkt auf die elektrisch geladenen molekularelektronischen Moleküle eine elektrische Kraft ein. Diese bringen die elektrisch geladenen molekularelektronischen Moleküle bevorzugt in eine
30 geometrische Orientierung, in der die potentielle Energie der molekularelektronischen Moleküle in dem elektrischen Feld minimal ist. Dadurch wird den molekularelektronischen Molekülen beim beiderseitigen Ankoppeln an eine der mindestens einen ersten Leiterbahn und eine der mindestens
35 einen zweiten Leiterbahnen eine Vorzugsrichtung vorgegeben, was den Ordnungsgrad der Anordnung erhöht. Dies hat den Vorteil einer besonders hohen Reproduzierbarkeit.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden im Weiteren näher erläutert.

5 Es zeigen:

Figur 1A die chemische Struktur eines Bis-Pyridinium-Moleküls,

10 Figur 1B die chemische Struktur eines Alkyl-Trichlorsilan-Moleküls;

Figur 2A eine Querschnittsansicht einer Molekularelektronik-Anordnung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der
15 Erfindung,

Figur 2B eine Querschnittsansicht einer Molekularelektronik-Anordnung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der
20 Erfindung,

Figur 2C eine Querschnittsansicht einer Molekularelektronik-Anordnung gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der
Erfindung,

25 Figur 3A eine Draufsicht einer Molekularelektronik-Anordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Molekularelektronik-Anordnung zur Verwendung als Molekularspeicher,

30 Figur 3B einen Querschnitt entlang der Schnittlinie I-I' aus Figur 3A einer Molekularelektronik-Anordnung gemäß dem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Molekularelektronik-Anordnung zur Verwendung als Molekularspeicher,

35

Figur 4A eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem ersten Verfahrensabschnitt gemäß einem

bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

5 Figur 4B eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem zweiten Verfahrensabschnitt gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

10

Figur 4C eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem dritten Verfahrensabschnitt gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

15

Figur 4D eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem vierten Verfahrensabschnitt gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

20

Figur 4E eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem fünften Verfahrensabschnitt gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

25

Figur 5A eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem fünften Verfahrensabschnitt gemäß einem anderen bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

30

35 Figur 5B eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem sechsten Verfahrensabschnitt gemäß dem anderen bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen

Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

5 Figur 5C eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem siebten Verfahrensabschnitt gemäß dem anderen bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

10 Figur 5D eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem achten Verfahrensabschnitt gemäß dem anderen bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

15 Figur 5E eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem neunten Verfahrensabschnitt gemäß dem anderen bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

20

25 Figur 6A eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem dritten Verfahrensabschnitt gemäß einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

30 Figur 6B eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem vierten Verfahrensabschnitt gemäß dem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

35 Figur 6C eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach einem fünften Verfahrensabschnitt gemäß dem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen

Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung,

Figur 6D eine Querschnittsansicht einer Schichtanordnung nach
5 einem sechsten Verfahrensabschnitt gemäß dem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung.

10 Zunächst werden bezugnehmend auf **Fig. 1A, Fig. 1B** Ausführungsbeispiele für molekularelektronische Moleküle beschrieben, wie sie in der Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung enthalten sind.

15 Bezugnehmend auf **Fig. 1A** wird im Weiteren die Struktur von redoxaktiven Bis-Pyridinium-Molekülen 100 beschrieben. Wie aus [2] bekannt, lässt sich der elektrische Widerstand von redoxaktiven Bis-Pyridinium-Molekülen 100 zwischen zwei Werten hin und her schalten, wobei in dem reduzierten
20 Redoxzustand der elektrische Widerstand gering ist und wobei in dem oxidierten Redoxzustand der elektrische Widerstand hoch ist.

Das in **Fig. 1A** gezeigte redoxaktive Bis-Pyridinium-Molekül
25 100 weist einige Substituenten (bezeichnet mit X, Y, Z) auf, die als Platzhalter für ein chemisches Element oder eine chemische Gruppe bzw. für einen Molekül-Rest dienen. Ferner sind in dem in **Fig. 1A** gezeigten Bis-Pyridinium-Molekül 100 Variablen p, q, n, m gezeigt, von denen jede voneinander
30 unabhängig einen ganzzahligen positiven Wert (1, 2, 3, ...) einnimmt.

Das in **Fig. 1A** gezeigte Bis-Pyridinium-Molekül 100 weist auf
einen mit Z bezeichneten ersten Substituenten 101, der mit
35 einer ersten Alkyl-Gruppe 102 gekoppelt ist. Die erste Alkyl-Gruppe 102 ist ferner mit einem mit Y bezeichneten zweiten Substituenten 103 gekoppelt, und der zweite Substituent 103

ist ferner mit einer zweiten Alkyl-Gruppe 104 gekoppelt. Die zweite Alkyl-Gruppe 104 ist ferner mit einem ersten Stickstoff-Ion 106 gekoppelt, welches erste Stickstoff-Ion 106 Teil des ersten Sechsrings 105 ist. Der erste Sechsring 105 weist eine wabenartige Struktur von sechs zu einem Ring geschlossenen Komponenten auf, unter anderem weist der erste Sechsring 105 vier dritte Substituenten 107a, 107b, 107c, 107d auf. Das positiv geladene Stickstoff-Ion 106 ist mit dem ersten der dritten Substituenten 107a gekoppelt, der erste der dritten Substituenten 107a ist mit dem zweiten der dritten Substituenten 107b gekoppelt, der zweite der dritten Substituenten 107b ist mit einem ersten Kohlenstoffatom 108 gekoppelt, das erste Kohlenstoffatom 108 ist mit dem dritten der dritten Substituenten 107c gekoppelt, der dritte der dritten Substituenten 107c ist mit dem vierten der dritten Substituenten 107d gekoppelt und der vierte der dritten Substituenten 107d ist mit dem Stickstoff-Ion 106 gekoppelt, wodurch die ringförmige Anordnung der Atome bzw. Moleküle 106, 107a, 107b, 108, 107c, 107d geschlossen ist. Der erste der dritten Substituenten 107a, der zweite der dritten Substituenten 107b, der dritte der dritten Substituenten 107c und der vierte der dritten Substituenten 107d sind jeweils mit den Platzhalter X bezeichnet. Wie weiter in Fig. 1A gezeigt, ist das erste Kohlenstoffatom 108 des ersten Sechsrings 105 mit einem zweiten Kohlenstoffatom 110 eines zweiten Sechsrings 109 gekoppelt. Der zweite Sechsring 109 weist wie der erste Sechsring 105 eine ringartige Struktur von sechs Atomen bzw. Molekülen auf, unter anderem weist der zweite Sechsring 109 vier vierte Substituenten 111a, 111b, 111c, 111d auf. Das zweite Kohlenstoffatom 110 ist mit dem ersten der vierten Substituenten 111a gekoppelt, der erste der vierten Substituenten 111a ist mit dem zweiten der vierten Substituenten 111b gekoppelt, der zweite der vierten Substituenten 111b ist mit einem zweiten Stickstoff-Ion 112 gekoppelt, das zweite Stickstoff-Ion 112 ist mit dem dritten der vierten Substituenten 111c gekoppelt, der dritte der vierten Substituent 111c ist mit dem vierten der vierten

Substituenten 111d gekoppelt und der vierte der vierten Substituenten 111d ist mit dem zweiten Kohlenstoffatom 110 gekoppelt, um die ringförmige Struktur des zweiten Sechsrings 109 zu schließen. Der erste der vierten Substituenten 111a, 5 der zweite der vierten Substituenten 111b, der dritte der vierten Substituenten 111c und der vierte der vierten Substituenten 111d sind jeweils mit den Platzhalter X bezeichnet. Das zweite Stickstoff-Ion 112 ist ferner mit einer dritten Alkyl-Gruppe 113 gekoppelt, die dritte Alkyl- 10 Gruppe 113 ist ferner mit einem fünften Substituenten 114 gekoppelt, der gemäß Fig. 1A mit den Platzhalter Y bezeichnet ist. Der fünfte Substituent 114 ist mit einer vierten Alkyl-Gruppe 115 gekoppelt und die vierte Alkyl-Gruppe 115 ist mit einem sechsten Substituenten 116 gekoppelt. Der sechste 15 Substituent 116 ist mit dem Platzhalter Z bezeichnet. Der erste Substituent 101 und der sechste Substituent 116 stellen zwei Endabschnitte des Bis-Pyridinium-Moleküls 100 dar.

Vorzugsweise steht jeder der Platzhalter X für eine CH- 20 Gruppe, eine CR-Gruppe, ein Stickstoffatom, ein Sauerstoffatom oder ein Schwefelatom. Der Buchstabe R in der oben genannten CR-Gruppe stellt selbst wieder einen Platzhalter dar, der vorzugsweise eine Alkyl-Gruppe, eine Aryl-Gruppe, eine Benzyl-Gruppe, eine CN-Gruppe, eine COOH- 25 Gruppe, eine COOR'-Gruppe, eine CONHR'-Gruppe, eine NO₂-Gruppe, eine OH-Gruppe, eine OR'-Gruppe, eine NH₂-Gruppe, eine NHR'-Gruppe, eine NR'R''-Gruppe, eine SH-Gruppe, eine SR'-Gruppe oder ein anderes chemisch geeignetes Element oder einen anderen chemisch geeigneten Rest darstellt. Mit R' bzw. 30 R'' sind wiederum beliebige, chemisch geeignete Reste bzw. Gruppen bezeichnet, beispielsweise Alkyl-Gruppen.

Ferner bezeichnet jeder der Platzhalter Y eine CH₂-Gruppe, ein Sauerstoffatom, eine NH-Gruppe, eine NR'-Gruppe, eine 35 COO-Gruppe, eine CONH-Gruppe, eine CH=CH-Gruppe, eine C≡C-Gruppe, eine Aryl-Gruppe oder ein anderes chemisch geeignetes Element oder einen anderen chemisch geeigneten Rest. Mit R'

sind wiederum beliebige, chemisch geeignete Reste bzw. Gruppen bezeichnet, beispielsweise Alkyl-Gruppen.

Darüber hinaus steht jeder der Platzhalter Z für eine CH₃-Gruppe, eine CH=CH₂-Gruppe, eine SH-Gruppe, eine Schwefel-Schwefel-Gruppe, eine SiCl₃-Gruppe, eine Si(OR')₃-Gruppe, eine SiR₂(OR')-Gruppe, eine PO₃H-Gruppe oder für ein anderes chemisch geeignetes Element oder für einen anderen chemisch geeigneten Rest. Mit R' sind wiederum beliebige, chemisch geeignete Reste bzw. Gruppen bezeichnet, beispielsweise Alkyl-Gruppen.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Variablen m, n, p, q unabhängig voneinander jede positive ganze Zahl sein können.

In Fig. 1A ist ein Bis-Pyridinium-Molekül 100 gezeigt, das eine Reihe von Doppelbindungen aufweist (z.B. innerhalb des ersten Sechsrings 105). Für bestimmte Kombinationen von Substituenten können sich anstelle dieser Doppelbindungen Einzelbindungen ergeben, z.B. wenn für den Platzhalter X zweibindiger Sauerstoff gewählt ist.

Gemäss einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung weist das Bis-Pyridinium-Molekül 100 Endabschnitte Z 101, 116 auf, die Thiol-Gruppen sind (SH-Reste). Es ist bekannt, dass Thiol-Gruppen besonders gut an Gold-Oberflächen immobilisieren.

Als zweites Beispiel für ein molekularelektronisches Molekül ist in Fig. 1B ein Alkyl-Trichlorsilan-Molekül 117 gezeigt. Dieses weist eine Alkyl-Gruppe 118 und einen Trichlorsilan-Rest (SiCl₃-Gruppe) 119 auf. Die Alkyl-Gruppe 118 weist eine CH₃-Gruppe in einem Endabschnitt des Alkyl-Trichlorsilan-Moleküls 117 auf und weist ferner p in Serie angeordnete CH₂-Gruppen auf. Die Variable p kann dabei wiederum jede ganzzahlige positive Zahl sein. Die Alkyl-Gruppe 118 ist mit

einem Trichlorsilan-Rest 119 gekoppelt, wobei sich der Trichlorsilan-Rest 119 an dem anderen Endabschnitt des Alkyl-Trichlorsilan-Moleküls 117 befindet. Es ist bekannt, dass sich Trichlorsilan-Reste 119 besonders gut an Silizium, Aluminium und Titan ankoppeln lassen. Ferner lassen sich Trichlorsilan-Reste 119 auch an verschiedene Oxide ankoppeln. Um eine derartige Ankopplung zu realisieren, kann beispielsweise eine dünne Oberflächenschicht eines Oxids auf einem Leiter verwendet werden.

10

Es ist zu betonen, dass die in Fig. 1A, Fig. 1B gezeigten und oben beschriebenen Moleküle 100, 117 nur als Beispiele für mögliche molekularelektronische Moleküle genannt sind, welche die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung aufweisen kann. Die Molekularelektronik-Anordnung der Erfindung kann ferner molekularelektronische Moleküle aufweisen, die beispielsweise Proteine, DNA-Halbstränge, DNA-Moleküle, niedermolekulare Verbindungen, Polypeptide, Polymere oder sonstige geeignete chemische Verbindungen sind. Auch können als molekularelektronische Moleküle Nanoröhren, insbesondere Kohlenstoffnanoröhren, verwendet werden.

15

20

25

In Fig. 2A ist eine Molekularelektronik-Anordnung 200 gemäß einem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt.

30

35

Die Molekularelektronik-Anordnung 200 weist auf ein Substrat 201, mindestens eine erste Leiterbahn 202, die eine Oberfläche 202a aufweist, und die in dem Substrat 201 angeordnet ist, einen auf der Oberfläche 202a der mindestens einen ersten Leiterbahn 202 angeordneten Abstandshalter 203, der die Oberfläche 202a der mindestens einen ersten Leiterbahn 202 teilweise bedeckt, mindestens eine auf dem Abstandshalter 203 angeordnete zweite Leiterbahn 204, die eine Oberfläche 204a aufweist, die der Oberfläche 202a der mindestens einen ersten Leiterbahn 202 flächig gegenüberliegt, wobei der Abstandshalter 203 die Oberfläche

204a der mindestens einen zweiten Leiterbahn 204 teilweise bedeckt, und wobei mittels des Abstandshalters 203 ein vorgegebener Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn 202 und der mindestens einen zweiten Leiterbahn 204 definiert ist, und zwischen einem freiliegenden Bereich der Oberfläche 202a der mindestens einen ersten Leiterbahn 202 und einem freiliegenden Bereich der Oberfläche 204a der mindestens einen zweiten Leiterbahn 204 angeordnete molekularelektronische Moleküle 205, deren Länge gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn 202 und der mindestens einen zweiten Leiterbahn 204 ist.

Ferner ist in **Fig. 2A** eine vergrößerte Darstellung eines molekularelektronischen Moleküls 206 gezeigt. Die Länge des molekularelektronischen Moleküls ist in dieser vergrößerten Darstellung eines molekularelektronischen Moleküls 206 mit „l“ bezeichnet. Ferner ist in **Fig. 2A** die Dicke „d“ des Abstandshalters 203 gezeigt, mittels derer ein vorgegebener Abstand „d“ zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn 202 und der mindestens einen zweiten Leiterbahn 204 definiert ist.

Gemäß dem in **Fig. 2A** gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Substrat 201 ein vorprozessierter Silizium-Wafer, die mindestens eine erste Leiterbahn 202 und die mindestens eine zweite Leiterbahn 204 sind aus Gold-Material hergestellt, und der Abstandshalter 203 ist aus Siliziumdioxid-Material hergestellt. Gemäß dem in **Fig. 2A** gezeigten Ausführungsbeispiel der Molekularelektronik-Anordnung 200 sind die molekularelektronischen Moleküle 205 Bis-Pyridinium-Moleküle. Die beiderseitige Kopplung der Bis-Pyridinium-Moleküle mit den Leiterbahnen 202, 204 ist als Thiol-Gold-Kopplung realisiert. Wie in **Fig. 2A** weiter gezeigt, sind die molekularelektronischen Moleküle 205 an zwei ihrer Endabschnitte an eine der ersten Leiterbahnen und an eine der zweiten Leiterbahnen gekoppelt, was dadurch ermöglicht ist, dass die Dicke „d“ des Abstandshalters 203 im Wesentlichen

gleich der Länge „l“ der molekularelektronischen Moleküle 205 ist.

In **Fig. 2B** ist eine Molekularelektronik-Anordnung 210 gemäß
5 einem zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt.

Die in **Fig. 2B** gezeigte Molekularelektronik-Anordnung 210 weist die Merkmale der Molekularelektronik-Anordnung 200 auf,
10 und die Molekularelektronik-Anordnung 210 weist darüber hinaus weitere Merkmale auf. Jede der ersten Leiterbahnen 202 und jede der zweiten Leiterbahnen 204 ist jeweils mit einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement 211 gekoppelt, mittels derer die Leiterbahnen 202, 204 an einen externen
15 Schaltkreis ankoppelbar sind. In **Fig. 2B** ist nur das elektrisch leitfähige Kopplungselement 211 gezeigt, das mit der ersten Leiterbahn 202 gekoppelt ist. Jedoch ist auch jede der drei in **Fig. 2B** gezeigten zweiten Leiterbahnen 204 jeweils mit einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement
20 gekoppelt (nicht gezeigt in **Fig. 2B**). Das elektrisch leitfähige Kopplungselement 211 ist gemäß dem in **Fig. 2B** gezeigten Ausführungsbeispiel der Molekularelektronik-Anordnung 210 ein mit einem elektrisch leitfähigen Material gefülltes Kontaktloch 211a, welches Kontaktloch 211a in das
25 Substrat 201 eingebracht ist. Das elektrisch leitfähige Kopplungselement 211 ist gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel aus Wolfram-Material hergestellt.

Ferner weist die Molekularelektronik-Anordnung 210 einen
30 externen Schaltkreis 212 auf, der mittels der elektrisch leitfähigen Kopplungselemente 211 mit den ersten Leiterbahnen 202 und den zweiten Leiterbahnen 204 gekoppelt ist. Die Kopplung der ersten Leiterbahn 202 mit dem externen Schaltkreis 212 ist in **Fig. 2B** eingezeichnet und erfolgt über
35 das elektrisch leitfähige Kopplungselement 211. Auch die drei in **Fig. 2B** gezeigten zweiten Leiterbahnen 204 sind mit dem externen Schaltkreis 212 mittels elektrisch leitfähiger

Kopplungselemente gekoppelt (nicht gezeigt in Fig. 2B).
Erfindungsgemäß ist somit der Schaltkreis 212, der ein
herkömmlicher mikroelektronischer Schaltkreis ist, über das
Kopplungselement 211 und die Leiterbahnen 202, 204 an die
5 molekularelektronischen Moleküle 205 angekoppelt.

Ferner weist die Molekularelektronik-Anordnung 210 eine
Schutzschicht 213 auf einem Teil der freiliegenden
Oberflächen der ersten Leiterbahnen 202 und der zweiten
10 Leiterbahnen 204 auf. Gemäß dem in Fig. 2B gezeigten
Ausführungsbeispiel der Molekularelektronik-Anordnung 210 ist
die Schutzschicht 213 aus Siliziumdioxid-Material
hergestellt.

15 Die Schutzschicht 213 weist gemäß Fig. 2B sieben
Teilabschnitte auf, drei kappenartige Bedeckungen der zweiten
Leiterbahnen 204 und vier quaderförmige Bedeckungen der
ersten Leiterbahn 202. Wie in Fig. 2B gezeigt, sind diejenigen
Oberflächenbereiche der ersten Leiterbahn 202 bzw. der
20 zweiten Leiterbahn 204, auf denen die Schutzschicht 213
aufgebracht ist, keine geeigneten Bereiche, um darauf
molekularelektronische Moleküle 205 anzubinden, derart, dass
die molekularelektronischen Moleküle 205 mit einem
Endabschnitt an eine erste Leiterbahn 202 und mit dem anderen
25 Endabschnitt an eine zweite Leiterbahn 204 angekoppelt sind.
Die mit der Schutzschicht 213 bedeckten Oberflächenbereiche
der ersten und zweiten Leiterbahn 202, 204 sind deshalb
ungeeignet zum beidseitigen Anbinden von
molekularelektronischen Molekülen 205, da von diesen
30 Oberflächen ausgehend nicht in einem Abstand „d“, welcher der
Länge „l“ der molekularelektronischen Moleküle 205
entspricht, eine weitere Leiterbahn angeordnet ist, um die
zweite Kopplungsstelle bereitzustellen. Alle
molekularelektronischen Moleküle 205, die an derartigen
35 Oberflächen der ersten bzw. zweiten Leiterbahnen 202, 204
andocken, sind bestimmungsgemäß nicht verwendbar. Die
elektrische Schutzschicht 213 dient daher dazu, das Anbinden

von molekularelektronischen Molekülen 205 an ungeeignete Oberflächenbereiche der ersten bzw. zweiten Leiterbahn 202, 204 zu vermeiden.

- 5 In Fig. 2C ist eine Molekularelektronik-Anordnung 220 gemäß einem dritten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die in Fig. 2C gezeigte Molekularelektronik-Anordnung 220 unterscheidet sich von der in Fig. 2B gezeigten Molekularelektronik-Anordnung 210 im Wesentlichen
10 hinsichtlich folgender Gesichtspunkte.

Zum einen ist die erste Leiterbahn 202 gemäß dem in Fig. 2C gezeigten Ausführungsbeispiel der Molekularelektronik-Anordnung 220 auf dem Substrat 201 angeordnet, und nicht wie
15 gemäß dem in Fig. 2B gezeigten Ausführungsbeispiel der Molekularelektronik-Anordnung 210 in dem Substrat 201 integriert.

Ferner ist gemäß der Molekularelektronik-Anordnung 220 der
20 externe Schaltkreis 212 als integrierter Schaltkreis vorgesehen, der in das Substrat 201 eingebracht ist. Der externe Schaltkreis 212 ist in CMOS-Technologie hergestellt.

Die Schutzschicht 213 ist gemäß dem in Fig. 2C gezeigten
25 Ausführungsbeispiel der Molekularelektronik-Anordnung 220 aus Siliziumnitrid-Material hergestellt. Die Schutzschicht 213 aus Fig. 2C weist drei Teilbereiche auf, wobei jeder dieser drei Teilbereiche der Schutzschicht 213 auf einer der drei zweiten Leiterbahnen 204 aufgebracht ist, um diese im
30 wesentlichen U-förmig zu ummanteln. Die erste Leiterbahn 202 ist Fig. 2C zufolge frei von einer Schutzschicht 213.

In Fig. 3A ist eine Draufsicht und in Fig. 3B ist eine Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie I-I' einer
35 Molekularelektronik-Anordnung 300 gemäß einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Molekularelektronik-Anordnung zur Verwendung als

Molekularspeicher gezeigt. Die Molekularelektronik-Anordnung 300 weist auf ein Substrat 301, drei erste Leiterbahnen 302, die eine Oberfläche 302a aufweisen, und die in dem Substrat 301 angeordnet sind, einen auf der Oberfläche 302a der drei
5 ersten Leiterbahnen 302 angeordneten Abstandshalter 303, der die Oberfläche 302a der drei ersten Leiterbahnen 302 teilweise bedeckt, drei auf dem Abstandshalter 303 angeordnete zweite Leiterbahnen 304, die eine Oberfläche 304a aufweisen, die der Oberfläche 302a der drei ersten
10 Leiterbahnen 302 flächig gegenüberliegt, wobei der Abstandshalter 303 die Oberfläche der drei zweiten Leiterbahnen 304 teilweise bedeckt, und wobei mittels des Abstandshalters 303 ein vorgegebener Abstand zwischen den drei ersten Leiterbahnen 302 und den drei zweiten
15 Leiterbahnen 304 definiert ist, und zwischen einem freiliegenden Bereich der Oberfläche 302a der drei ersten Leiterbahnen 302 und einem freiliegenden Bereich der Oberfläche 304a der drei zweiten Leiterbahnen 304 angeordnete molekularelektronische Moleküle 305, deren Länge gleich dem
20 Abstand zwischen den drei ersten Leiterbahnen 302 und den drei zweiten Leiterbahnen 304 ist. Ferner sind gemäß der Molekularelektronik-Anordnung 300 die drei ersten Leiterbahnen 302 und die drei zweiten Leiterbahnen 304 jeweils mit einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement 306
25 gekoppelt, mittels derer die Leiterbahn 302, 304 an einen externen Schaltkreis 307 ankoppelbar sind. Die elektrisch leitfähigen Kopplungselemente 306, die mit den drei zweiten Leiterbahnen 304 gekoppelt sind, sind in **Fig. 3A**, **Fig. 3B** nicht gezeigt. Eines der drei Kopplungselemente 306, mittels
30 derer die drei ersten Leiterbahnen 302 an einen externen Schaltkreis ankoppelbar sind, sind in **Fig. 3B** gezeigt und sind mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllte Kontaktlöcher 306a, welche Kontaktlöcher 306a in das Substrat 301 eingebracht sind. Ferner ist in **Fig. 3B** ein externer
35 Schaltkreis 307 gezeigt, der mittels der elektrisch leitfähigen Kopplungselemente 306 mit den drei ersten

Leiterbahnen 302 und den drei zweiten Leiterbahnen 304 gekoppelt ist.

Aus der vergrößerten Darstellung eines
5 molekularelektronischen Moleküls 308, die in Fig. 3B
eingezeichnet ist, ist ersichtlich, dass die
molekularelektronischen Moleküle 305 eine Länge „l“
aufweisen. Diese Länge „l“ der molekularelektronischen
Moleküle 305 ist im Wesentlichen gleich dem Abstand „d“
10 zwischen den ersten Leiterbahnen 302 und den zweiten
Leiterbahnen 304, wobei diese Dicke „d“ durch die Dicke des
Abstandshalters 303 vorgegeben ist.

Gemäß dem in Fig. 3A, Fig. 3B gezeigten Ausführungsbeispiel
15 der erfindungsgemäßen Molekularelektronik-Anordnung 300, die
als Molekularspeicher verwendbar ist, sind die
molekularelektronischen Moleküle 305 Bis-Pyridinium-Moleküle.

Im Weiteren wird das Prinzip beschrieben, wie die
20 Molekularelektronik-Anordnung 300 als Molekularspeicher
verwendbar ist. Wie in Fig. 3A gezeigt, ist die
Molekularelektronik-Anordnung 300 in der Draufsicht im
Wesentlichen ein Gitter, das durch zwei übereinander gekreuzt
angeordnete Leiterbahnen 302, 304 ausgebildet wird. In jedem
25 Kreuzungsbereich einer der ersten mit einer der zweiten
Leiterbahnen 302, 304 sind redoxaktive Bis-Pyridinium-
Moleküle 305 eingebracht, mittels derer eine der ersten
Leiterbahnen 302 mit einer der zweiten Leiterbahnen 304
gekoppelt ist, d.h. der Zwischenraum überbrückt ist. Die Bis-
30 Pyridinium-Moleküle 305 haben wie oben beschrieben die
Eigenschaft, dass sie in einem oxidierten Zustand und in
einem reduzierten Zustand vorliegen können. In dem oxidierten
Zustand weisen die Bis-Pyridinium-Moleküle 305 einen hohen
elektrischen Widerstand auf, wohingegen im reduzierten
35 Zustand die Bis-Pyridinium-Moleküle 305 einen geringen
elektrischen Widerstand aufweisen. Durch Anlegen einer
ausreichend großen Spannung zwischen die beiden Endabschnitte

eines Bis-Pyridinium-Moleküls 305 kann das Bis-Pyridinium-Molekül 305 zwischen den beiden Redoxzuständen reversibel hin und her geschaltet werden. Wiederum beziehungsweise auf Fig. 3B kann beispielsweise eine durch den externen Schaltkreis 307 bereitgestellte Spannung zwischen einer der ersten Leiterbahnen 302 und einer der zweiten Leiterbahnen 304 angelegt werden, dann liegt auch eine Spannung zwischen den Thiol-Endgruppen des Bis-Pyridinium-Moleküls 305 an. Durch Anlegen einer solchen geeigneten Spannung kann daher in jedem Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahnen 302 mit einer der zweiten Leiterbahn 304 ein in diesem Kreuzungsbereich angeordnetes Bis-Pyridinium-Molekül 305 zwischen seinen beiden Redoxzuständen hin und her geschaltet werden. Mit anderen Worten ist durch eine geeignet gewählte Spannung einstellbar, ob ein Bis-Pyridinium-Molekül 305 in einem oxidierten Zustand mit einem hohen elektrischen Widerstand oder in einem reduzierten Zustand mit einem geringen elektrischen Widerstand vorliegt. Auf diese Weise kann jeder Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahn 302 mit einer der zweiten Leiterbahn 304 als Molekularspeicher mit einer Datenmenge von einem Bit angesehen werden, das durch Anlegen einer ausreichend hohen Spannung mit einem logischen Wert „1“ (oxidiert, hoher elektrischer Widerstand) oder „0“ (reduziert, geringer elektrischer Widerstand) belegt werden kann. Gemäß dem in Fig. 3A und Fig. 3B gezeigten Ausführungsbeispiel der Molekularelektronik-Anordnung 300 sind damit insgesamt neun Bit speicherbar. So kann beispielsweise in einem Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahnen 302 mit einer der zweiten Leiterbahnen 304 ein dazwischen angeordnetes Bis-Pyridinium-Molekül 305 in den reduzierten Redoxzustand gebracht werden, sodass dieses Bis-Pyridinium-Molekül 305 einen geringen elektrischen Widerstand aufweist. Alternativ kann in einem Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahnen 302 und einer der zweiten Leiterbahnen 304 ein Bis-Pyridinium-Molekül 305 in den oxidierten Redoxzustand gebracht werden, so dass das Bis-Pyridinium-Molekül 305 einen hohen elektrischen Widerstand aufweist. Ein

Bis-Pyridinium-Molekül 305 in einem Zustand mit einem hohen elektrischen Widerstand kann dann beispielsweise als ein Bit mit einem logischen Wert „1“ interpretiert werden, und ein Bis-Pyridinium-Molekül 305 in einem Zustand mit einem
5 geringen elektrischen Widerstand kann beispielsweise als ein Bit mit einem logischen Wert „0“ angesehen werden. Damit ist erfindungsgemäß realisiert, dass in jedem Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahnen 302 mit einer der zweiten Leiterbahnen 304 eine Datenmenge von einem Bit einspeicherbar
10 ist.

Im Weiteren wird beschrieben, wie die in jedem Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahnen 302 mit einer der zweiten Leiterbahnen 304 gespeicherte Datenmenge von
15 einem Bit auslesbar ist. Legt man zwischen eine der ersten Leiterbahnen 302 und eine der zweiten Leiterbahnen 304 mittels des externen Schaltkreises 307 eine elektrische Spannung an, so hängt der Stromfluss durch die Bis-Pyridinium-Moleküle 305, die zwischen den beiden Leiterbahnen
20 302, 304 eingebracht sind, davon ab, wie groß der elektrische Widerstand der Bis-Pyridinium-Moleküle 305 ist. Wurden zuvor die Bis-Pyridinium-Moleküle 305 in einen oxidierten Zustand mit einem hohen elektrischen Widerstand gebracht, so ist der Stromfluss gering. Wurden zuvor die Bis-Pyridinium-Moleküle
25 305 dagegen in einen reduzierten Zustand mit einem geringen elektrischen Widerstand versetzt, so ist gemäß dem ohmschen Gesetz der Stromfluss durch die Bis-Pyridinium-Moleküle 305 hoch. Ein hoher Stromfluss kann gemäß dem oben Gesagten als Bit mit einem logischen Wert „0“, ein geringer Stromfluss
30 kann gemäß dem oben Gesagten als ein Bit mit einem logischen Wert „1“ interpretiert werden. Auf die beschriebene Weise ist die in jedem Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahnen 302 und einer der zweiten Leiterbahnen 304 speicherbare Datenmenge von einem Bit auslesbar.

35

Die in den Kreuzungsbereichen der ersten Leiterbahnen 302 mit den zweiten Leiterbahnen 304 gespeicherte Datenmenge kann

gelöscht werden, indem beispielsweise an alle Kreuzungsbereiche zwischen den entsprechenden ersten Leiterbahnen 302 und den entsprechenden zweiten Leiterbahnen 304 derartige elektrische Spannungen angelegt werden, dass
5 alle Bis-Pyridinium-Moleküle 305 z.B. in den reduzierten Zustand mit einer hohen elektrischen Leitfähigkeit gebracht werden, was einem logischen Wert „0“ entspricht. Dadurch sind alle Bits auf den logischen Wert „0“ zurückgesetzt, d.h. die Information gelöscht.

10

Es ist zu betonen, dass in jedem Kreuzungsbereich einer der ersten Leiterbahnen 302 mit einer der zweiten Leiterbahn 304 eines oder eine Mehrzahl von Bis-Pyridinium-Molekülen 305 eingebracht sein kann/können, von denen jedes zwischen einem
15 oxidierten, elektrisch schlecht leitfähigen und einem reduzierten, elektrisch gut leitfähigen Zustand reversibel hin und her geschaltet werden kann.

Ferner ist in der Molekularelektronik-Anordnung 300 der
20 Erfindung keine Schutzschicht 213, wie sie beispielsweise in den Molekularelektronik-Anordnungen 210 bzw. 220 aus Fig. 2B bzw. Fig. 2C gezeigt sind, vorgesehen. Alternativ können auch bei der Molekularelektronik-Anordnung 300, die als Molekularspeicher ausgestaltet ist, Schutzschichten auf den
25 ungenutzten freiliegenden Oberflächen der ersten Leiterbahnen 302 bzw. der zweiten Leiterbahnen 304 vorgesehen sein.

Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer
30 Molekularelektronik-Anordnung beschrieben.

Bezugnehmend auf Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 4C, Fig. 4D, Fig. 4E wird im Weiteren ein erstes bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer
35 Molekularelektronik-Anordnung beschrieben.

Gemäß dem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel des Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung wird in einem ersten Schritt mindestens eine erste Leiterbahn 402, die eine Oberfläche 402a aufweist, in die Oberfläche
5 eines Substrats 401 eingebracht.

Dadurch wird die Schichtanordnung 400 erhalten, die in Fig. 4A gezeigt ist. Gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel ist die mindestens eine Leiterbahn 402
10 aus Gold-Material hergestellt. Das Einbringen der mindestens einen Leiterbahn 402 in das Substrat 401 erfolgt in Damascene-Technik. Wie oben beschrieben, wird gemäß der Damascene-Technik in die Oberfläche eines Substrats 401 zunächst ein Graben geätzt. Anschließend wird auf die
15 Oberfläche der erhaltenen Schichtstruktur eine Metallschicht abgesetzt. Mittels CMP („Chemical Mechanical Polishing“) wird die aufgebrachte Metallschicht von der Oberfläche so weit abpoliert, dass Metall-Material nur in dem Graben zurückbleibt und eine Schichtstruktur mit einer planaren
20 Oberfläche 402a erhalten wird. Gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel wird als Substrat 401 ein vorprozessierter Silizium-Wafer verwendet.

In einem zweiten Verfahrensschritt des Ausführungsbeispiels
25 des Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung wird auf die Oberfläche 402a der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 eine Abstandshalter-Schicht 403 aufgebracht, welche die Oberfläche 402a der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 mindestens teilweise bedeckt.

30 Gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel wird die Abstandshalter-Schicht 403 auf die Schichtstruktur 400 unter Verwendung des ALD-Verfahrens (Atomic Layer Deposition) aufgebracht, um die in Fig. 4B gezeigte Schichtanordnung 404 zu erhalten. Als Material für die Abstandshalter-Schicht 403
35 wird Siliziumdioxid verwendet. Wie oben beschrieben, ist das ALD-Verfahren ein modifiziertes CVD-Verfahren („Chemical

Vapour Deposition"), bei dem die Schichtdicke bis auf eine Genauigkeit einer Atomlage (d.h. bis in den Bereich weniger Angström) dadurch eingestellt werden kann, dass abwechselnd zwei Reaktionsgase in einen Verfahrensraum eingeleitet werden, wobei sich jeweils eine monoatomare Schicht auf der Oberfläche absetzt. Durch geeignete Wahl der Anzahl der Verfahrensschritte ist die Dicke der Abstandshalter-Schicht 403 daher als Folge des Verwendens des ALD-Verfahrens sehr genau einstellbar.

10

In einem nächsten Verfahrensschritt wird mindestens eine zweite Leiterbahn 405, die eine Oberfläche 405a aufweist, die der Oberfläche 402a der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 flächig gegenüberliegt, auf die Abstandshalter-Schicht 403 aufgebracht, wobei mittels der Abstandshalter-Schicht 403 ein Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 und der mindestens einen zweiten Leiterbahn 405 vorgegeben wird.

15

Dadurch wird die Schichtstruktur 406 erhalten, die in Fig. 4C gezeigt ist. Der beschriebene Verfahrensschritt weist mehrere Teilschritte auf. In einem ersten Teilschritt wird eine Goldschicht auf die Oberfläche der Schichtanordnung 404 aufgebracht. In einem zweiten Schritt wird unter Verwendung eines geeigneten Lithographie- und Ätzverfahrens die aufgebrachte Goldschicht derartig strukturiert, dass die mindestens eine zweite Leiterbahn 405 auf der Oberfläche der Schichtstruktur 406 zurückbleibt. Gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel werden verfahrensgemäß zwei zweite Leiterbahnen 405 hergestellt.

20

25

30

In einem nächsten Verfahrensschritt werden zwei Abstandshalter 403a ausgebildet, indem die Abstandshalter-Schicht 403 teilweise zurückgeätzt wird, derart, dass ein freiliegender Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 und ein freiliegender Bereich der

35

Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn 405 zurückbleibt.

Mit anderen Worten wird in diesem Verfahrensschritt die
5 Abstandshalter-Schicht 403 derartig zurückgeätzt, dass
Abstandshalter 403a zurückbleiben. Dies erfolgt gemäß dem
beschriebenen Ausführungsbeispiel des Verfahrens zum
Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung mittels
nasschemischen Zurückätzens der aus Siliziumdioxid
10 hergestellten Abstandshalter-Schicht 403. Die aus diesem
Verfahrensschritt resultierende Schichtanordnung 407 ist in
Fig. 4D gezeigt. Wie in **Fig. 4D** gezeigt, erfolgt eine
Unterätzung der Abstandshalter 403a, so dass die
zurückbleibenden Bereiche der Abstandshalter 403a in gemäß
15 **Fig. 4D** horizontaler Richtung ausreichend schmal sind, dass
in mindestens einem Kreuzungsbereich einer der ersten
Leiterbahnen 402 mit einer der zweiten Leiterbahnen 405
freiliegende Oberflächen 402a, 405a der ersten bzw. zweiten
Leiterbahnen 402, 405 zurückbleiben. Mit anderen Worten
20 werden durch die beidseitig seitlich über die Abstandshalter
403a überstehenden ersten und zweiten Leiterbahnen 402, 405
Nuten 408 ausgebildet, in denen sich die beiden
Leiterbahnebenen planparallel gegenüberstehen und in die
molekularelektronische Moleküle einer geeigneten Dicke
25 einbringbar sind.

In einem weiteren Verfahrensschritt werden zwischen dem
freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen
ersten Leiterbahn 402 und dem freiliegenden Bereich der
30 Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn 405
molekularelektronische Moleküle 409 angeordnet, deren Länge
gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten
Leiterbahn 402 und der mindestens einen zweiten Leiterbahn
405 ist.

35

Dadurch wird die Schichtanordnung 410 erhalten, die in **Fig. 4E** gezeigt ist. Indem die Oberflächen 402a, 405a der ersten

und zweiten Leiterbahnen 402, 405 teilweise freigelegt sind und in einem Abstand voneinander vorgesehen sind, die der Länge der einzubringenden molekularelektronischen Moleküle 409 entspricht, und indem als Material für die ersten und zweiten Leiterbahnen 402, 405 Gold-Material gewählt wird, an das molekularelektronische Moleküle 409 über Thiol-Gruppen gut anbinden können, sind Vorkehrungen getroffen, um das Anbinden molekularelektronischer Moleküle 409 an die Leiterbahnen 402, 405 zu realisieren. Gibt man nun die molekularelektronischen Moleküle 409 auf die Schichtanordnung 407, beispielsweise in gelöster Form, so erfolgt automatisch eine beidseitige Ankopplung der molekularelektronischen Moleküle 409 mit einer der ersten Leiterbahnen 402 und einer der zweiten Leiterbahnen 405. Da die Ankopplung ohne äußere Einwirkung von selbst vonstatten geht, spricht man auch von Self-Assembly-Technik.

Die in Fig. 4E gezeigte Schichtanordnung 410 entspricht weitgehend der in Fig. 2A gezeigten Molekularelektronik-Anordnung 200.

In einem weiteren Verfahrensschritt kann mindestens eine der ersten Leiterbahnen 402 und/oder mindestens eine der zweiten Leiterbahnen 405 mit mindestens einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement gekoppelt werden, sodass die Leiterbahnen 402, 405 an einen externen Schaltkreis ankoppelbar sind. Darüber hinaus kann in einem weiteren Verfahrensschritt ein Teil der ersten und/oder der zweiten Leiterbahnen 402, 405 mittels der elektrisch leitfähigen Kopplungselemente mit einem externen Schaltkreis gekoppelt werden. Zum Ausbilden der elektrisch leitfähigen Kopplungselemente können in das Substrat 401 Kontaktlöcher eingebracht werden und die Kontaktlöcher mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllt werden.

35

Die Verfahrensschritte, durch welche die Kontaktlöcher in das Substrat 401 eingebracht werden bzw. durch welche die

Kontaktlöcher mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllt werden, sind aus Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 4C, Fig. 4D, Fig. 4E nicht ersichtlich. Auch der externe Schaltkreis, der vorzugsweise in das Substrat 401 integriert ist, ist in Fig. 5 4A, Fig. 4B, Fig. 4C, Fig. 4D, Fig. 4E nicht gezeigt. Vorzugsweise werden die zugehörigen Verfahrensschritte durchgeführt, bevor die mindestens eine erste Leiterbahn 402, die eine Oberfläche 402a aufweist, in das Substrat 401 eingebracht wird. Mit anderen Worten wird das elektrisch 10 leitfähige Kopplungselement und der externe Schaltkreis gemäß Fig. 4A von unten an die Schichtanordnung angeordnet.

Im Weiteren wird bezugnehmend auf Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 4C, Fig. 4D, Fig. 5A, Fig. 5B, Fig. 5C, Fig. 5D, Fig. 5E ein 15 zweites bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung beschrieben.

Die ersten vier Verfahrensschritte gemäß dem zweiten 20 bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung sind identisch mit den ersten vier Verfahrensschritten, die oben bezugnehmend auf das erste bevorzugte Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum 25 Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung beschrieben sind. Nach Durchführung dieser Verfahrensschritte wird die in Fig. 4D gezeigte Schichtanordnung 407 erhalten. Diese wird als Ausgangspunkt für die Beschreibung des weiteren Verfahrensablaufs verwendet.

30 Abweichend von dem oben beschriebenen ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel des Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik wird im Weiteren nicht der Verfahrensschritt durchgeführt, der von der in Fig. 4D 35 gezeigten Schichtanordnung 407 auf die in Fig. 4E gezeigte Schichtanordnung 410 führt.

Stattdessen wird vor dem Einbringen der molekularelektronischen Moleküle in die Schichtanordnung 407 mindestens eine Schutzschicht 503 auf mindestens einen Teil der freiliegenden Bereiche der Oberflächen der ersten und/oder der zweiten Leiterbahnen 402, 405 aufgebracht.

Nach Durchführung dieses Verfahrensschrittes wird die in Fig. 5D gezeigte Schichtanordnung 505 erhalten, die mehrere Teilschritte aufweist. In einem ersten Teilschritt wird auf die Schichtanordnung 407 eine Hilfsschicht 500 aufgebracht, wodurch die in Fig. 5A gezeigte Schichtanordnung 501 erhalten wird. Gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel des Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung wird das Abscheiden der Hilfsschicht 500 durch eine CVD-Abscheidung einer Siliziumnitrid-Schicht realisiert.

In einem nachfolgenden Teilschritt wird die aufgebrachte Hilfsschicht 500 anisotrop zurückgeätzt. Dadurch wird die in Fig. 5B gezeigte Schichtanordnung 502 erhalten. Mit anisotropem Rückätzen ist gemeint, daß durch ein gerichtetes Ätzverfahren das Material der Hilfsschicht 500 in einer vorgebbaren Dicke von der Oberfläche der Schichtanordnung 501 abgetragen wird. Wie in Fig. 5B gezeigt, verbleibt das Material der Hilfsschicht 500 nach Durchführen des anisotropen Ätzens ausschließlich in Bereichen nahe der Seitenwände der Abstandshalter 403a und der zweiten Leiterbahnen 405. Dadurch werden Teilabschnitte der Oberfläche der Schichtstruktur 502 freigelegt. Insbesondere werden Teilbereiche der Oberfläche der ersten Leiterbahn 402 und Teilbereiche der zweiten Leiterbahn 405 freigelegt.

In einem nächsten Teilschritt wird eine Schutzschicht 503 auf die Oberfläche der Schichtanordnung 502 aufgebracht. Das Aufbringen der Hilfsschicht 503, die gemäß dem zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung aus Siliziumdioxid-Material hergestellt wird, erfolgt

„gerichtet“. Das bedeutet, dass die Siliziumdioxid-Schicht auf die Schichtanordnung 502 aufgebracht wird, ohne dass eine Bedeckung der Seitenwände erfolgt. Dadurch wird die in Fig. 5C gezeigte Schichtanordnung 504 erhalten. Insbesondere
5 bleiben, wie in Fig. 5C gezeigt, Oberflächenbereiche der Hilfsschicht 500 freiliegend.

In einem nächsten Teilschritt wird das Material der Hilfsschicht 500 durch nasschemisches Ätzen mit heißer
10 Phosphorsäure (H_3PO_4) weggeätzt. Heiße Phosphorsäure hat die Eigenschaft, Siliziumnitrid-Material zu ätzen, wohingegen Siliziumdioxid-Material durch heiße Phosphorsäure nicht geätzt wird. Daher wird bei dem nasschemischen Ätzverfahren lediglich die Hilfsschicht 500 weggeätzt, wohingegen die
15 Schutzschicht 503 nicht geätzt wird. Daraus resultiert die in Fig. 5D gezeigte Schichtanordnung 505.

Die in Fig. 5D gezeigte Schichtanordnung 505 entspricht im Wesentlichen dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
20 Molekularelektronik-Anordnung 210, wie sie in Fig. 2B gezeigt ist. Insbesondere verbleiben an Teilen der freiliegenden Oberflächen der ersten Leiterbahn 402 und an Teilen der freiliegenden Oberflächen der zweiten Leiterbahn 405 Bereiche, die mit der Schutzschicht 503 aus Siliziumdioxid-
25 Material bedeckt sind. Dadurch ist ein parasitäres Anbinden von molekularelektronischen Molekülen an solchen Oberflächenbereichen der ersten und zweiten Leiterbahnen 402, 405 vermieden, an denen aus geometrischen Gründen molekularelektronische Moleküle nicht simultan an eine der
30 ersten Leiterbahnen 402 und an eine der zweiten Leiterbahnen 405 ankoppeln können.

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt werden zwischen dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen
35 ersten Leiterbahn 402 und dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn 405 molekularelektronische Moleküle 409 angeordnet, deren Länge

gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 und der mindestens einen zweiten Leiterbahn 405 ist. Die resultierende Schichtanordnung 506 mit den eingebrachten molekularelektronischen Molekülen 409 gemäß dem zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiel des Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung ist in Fig. 5E gezeigt.

Im Weiteren wird bezugnehmend auf Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 6A, Fig. 6B, Fig. 6C, Fig. 6D ein drittes bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung beschrieben.

Die ersten zwei Verfahrensschritte gemäß dem dritten bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung sind identisch mit den ersten zwei Verfahrensabschnitten, die oben bezugnehmend auf das erste bevorzugte Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung beschrieben sind. Nach Durchführung dieser Verfahrensschritte wird die in Fig. 4B gezeigte Schichtanordnung 404 erhalten. Diese wird als Ausgangspunkt für die Beschreibung des weiteren Verfahrensablaufs verwendet.

In einem nächsten Verfahrensschritt wird eine durchgehende Leiterschicht sowie eine weitere Schutzschicht 601 auf die Oberfläche der Schichtanordnung 404 aufgebracht.

Gemäß dem beschriebenen dritten bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung wird die Leiterschicht aus Goldmaterial auf der Oberfläche der Schichtanordnung 404 abgeschieden, und anschließend wird eine aus Siliziumnitrid-Material hergestellte weitere Schutzschicht 601 auf der Oberfläche der durchgehenden Leiterschicht abgeschieden.

Die durchgehende Leiterschicht und die weitere Schutzschicht 601 werden in einem nachfolgenden Verfahrensschritt derartig strukturiert, daß dadurch eine mindestens teilweise mit der
5 weiteren Schutzschicht 601 bedeckte mindestens eine zweite Leiterbahn 602 ausgebildet wird.

Mit anderen Worten werden die aus Goldmaterial hergestellte Leiterschicht und die darüber angeordnete weitere
10 Schutzschicht 601 gemeinsam strukturiert. Dies kann beispielsweise mittels eines geeigneten Photolithografie- und Ätzverfahrens erfolgen. Nach Durchführen dieses Verfahrensschrittes wird die in Fig. 6A gezeigte Schichtanordnung 600 erhalten.

15 In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wird noch vor dem Einbringen von molekularelektronischen Molekülen in die Anordnung eine Schutzschicht 603 auf mindestens einen Teil der freiliegenden Bereiche der Oberflächen der ersten
20 und/oder der zweiten Leiterbahnen 402, 602 aufgebracht. Der beschriebene Verfahrensschritt weist mehrere Teilschritte auf.

In einem ersten Teilschritt wird eine Schutzschicht 603 auf
25 der gesamten Oberfläche der Schichtanordnung 600 aufgebracht. Dies ist erfindungsgemäß realisiert, indem unter Verwendung des CVD-Verfahrens eine Siliziumnitrid-Schicht auf der Oberfläche der Schichtanordnung 600 abgeschieden wird, wodurch die in Fig. 6B gezeigte Schichtanordnung 604 erhalten
30 wird.

In einem weiteren Teilschritt wird die Schutzschicht 603 anisotrop zurückgeätzt, wodurch die in Fig. 6C gezeigte Schichtanordnung 605 erhalten wird. Mit anderen Worten wird
35 von der gesamten Oberfläche der Schichtanordnung 604 Material der Schutzschicht 603 einer vorgebbaren Dicke weggeätzt, sodass, wie in Fig. 6C gezeigt, auf der Oberfläche der

Schichtanordnung 605 Bereiche der Abstandshalter-Schicht 403 freigelegt werden.

5 In einem weiteren Verfahrensschritt werden Abstandshalter 403a mittels teilweisen Zurückätzens der Abstandshalter-Schicht 403 ausgebildet, derart, daß ein freiliegender Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 und ein freiliegender Bereich der Oberfläche der mindestens einem zweiten Leiterbahn 602 zurückbleibt.

10 Dieser Verfahrensschritt wird realisiert, indem die aus Siliziumdioxid-Material hergestellte Abstandshalter-Schicht 403 nasschemisch zurückgeätzt wird und unterätzt wird. Dadurch werden Abstandshalter 403a ausgebildet, sodass, wie
15 in Fig. 6D gezeigt, die ersten Leiterbahnen 402 und die zweiten Leiterbahnen 602 seitlich beidseitig über die Abstandshalter 403a hinausstehen. Anschaulich sind gemäß dem dritten bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-
20 Anordnung, wie in Fig. 6D gezeigt, die zweiten Leiterbahnen 602 mit einer U-förmigen Schutzschicht teilweise bedeckt, welche Schutzschicht durch die Schutzschicht 603 und die weitere Schutzschicht 601 ausgebildet ist. Daher ist der mit der Schutzschicht 601, 603 bedeckte Oberflächenbereich der
25 zweiten Leiterbahn 602 vor einem parasitären Anbinden molekularelektronischer Moleküle geschützt.

In einem nächsten Verfahrensschritt werden zwischen dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen
30 ersten Leiterbahn 402 und dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn 602 molekularelektronische Moleküle 606 angeordnet, deren Länge gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn 402 und der mindestens einen zweiten Leiterbahn
35 602 ist.

50

Nach Einbringen der Moleküle, die gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung Bis-Pyridinium-Moleküle sind, wird die in Fig. 6D gezeigte Schichtanordnung 607 erhalten. Die in Fig. 6D gezeigte Schichtanordnung 607 entspricht im Wesentlichen der in Fig. 2C gezeigten Molekularelektronik-Anordnung 220.

In diesem Dokument sind folgende Veröffentlichungen zitiert:

- 5 [1] Ellenbogen, JC, Love, JC (1999) „Architectures for
molecular electronic computers; 1. Logic structures and
an adder buildt from molecular electronic diodes“, MITRE
Nanosystems Group, McLean, Virginia
- 10 [2] Gittins, DI, Bethell, D, Schiffrin, DJ, Nichols, RJ
(2000) "A nanometer-scale electronic switch consisting of
a metal-cluster and redox-addressable groups" Nature
408:67-69
- [3] DE 100 13 013 A1
- 15 [4] WO 01/27972 A2
- [5] US 6,128,214
- [6] US 5,270,965
- 20 [7] E. Emberly et. al, Principles for the design and
operation of a molecular wire transistor, Journal of
Applied Physics, 88(2000)9, S. 5280 - 5282, 2000
- 25 [8] J. Chen et. al., Large On-Off Ratios and Negative
Differential Resistance in a Molecular Electronic Device,
Science, 286, S. 1550 - 1552, 1999
- 30 [9] C.P. Collier et. al., Electronically Configurable
Molecular-Based Logic Gates, Science, 285, S. 391 - 394,
1999
- 35 [10] R.M. Metzger et. al., Unimolecular Electrical
Rectification in Hexadecylquinolinium
Tricyanoquinodimethanide, Journal Am. Chem. Soc., 119,
S. 10455 - 10466, 1997

Bezugszeichenliste

- 100 Bis-Pyridinium-Molekül
- 101 erster Substituent
- 102 erste Alkyl-Gruppe
- 103 zweiter Substituent
- 104 zweite Alkyl-Gruppe
- 105 erster Sechsring
- 106 erstes Stickstoff-Ion
- 107a erster von dritten Substituenten
- 107b zweiter von dritten Substituenten
- 107c dritter von dritten Substituenten
- 107d vierter von dritten Substituenten
- 108 erstes Kohlenstoff-Atom
- 109 zweiter Sechsring
- 110 zweites Kohlenstoff-Atom
- 111a erster von vierten Substituenten
- 111b zweiter von vierten Substituenten
- 111c dritter von vierten Substituenten
- 111d vierter von vierten Substituenten
- 112 zweites Stickstoff-Ion
- 113 dritte Alkyl-Gruppe
- 114 fünfter Substituent
- 115 vierte Alkyl-Gruppe
- 116 sechster Substituent
- 117 Alkyl-Trichlorsilan-Molekül
- 118 Alkyl-Gruppe
- 119 Trichlorsilan-Rest
- 200 Molekularelektronik-Anordnung
- 201 Substrat
- 202 erste Leiterbahn
- 202a Oberfläche der ersten Leiterbahn
- 203 Abstandshalter
- 204 zweite Leiterbahn
- 204a Oberfläche der zweiten Leiterbahn

- 205 molekularelektronisches Molekül
- 206 vergrößerte Darstellung eines molekularelektronischen Moleküls
- 210 Molekularelektronik-Anordnung
- 211 elektrisch leitfähiges Kopplungselement
- 211a Kontaktloch
- 212 Schaltkreis
- 213 Schutzschicht
- 220 Molekularelektronik-Anordnung
- 300 Molekularelektronik-Anordnung
- 301 Substrat
- 302 erste Leiterbahn
- 302a Oberfläche der ersten Leiterbahn
- 303 Abstandshalter
- 304 zweite Leiterbahn
- 304a Oberfläche der zweiten Leiterbahn
- 305 molekularelektronisches Molekül
- 306 elektrisch leitfähiges Kopplungselement
- 306a Kontaktloch
- 307 Schaltkreis
- 308 vergrößerte Darstellung eines molekularelektronischen Moleküls
- 400 Schichtanordnung
- 401 Substrat
- 402 erste Leiterbahn
- 402a Oberfläche der ersten Leiterbahn
- 403 Abstandshalter-Schicht
- 403a Abstandshalter
- 404 Schichtanordnung
- 405 zweite Leiterbahn
- 405a Oberfläche der zweiten Leiterbahn
- 406 Schichtanordnung
- 407 Schichtanordnung
- 408 Nuten
- 409 molekularelektronisches Molekül

410 Schichtanordnung
500 Hilfsschicht
501 Schichtanordnung
502 Schichtanordnung
503 Schutzschicht
504 Schichtanordnung
505 Schichtanordnung
506 Schichtanordnung
600 Schichtanordnung
601 weitere Schutzschicht
602 zweite Leiterbahn
603 Schutzschicht
604 Schichtanordnung
605 Schichtanordnung
606 molekularelektronische Moleküle
607 Schichtanordnung

Patentansprüche

1. Molekularelektronik-Anordnung mit
 - einem Substrat;
 - 5 • mindestens einer ersten Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, und die in oder auf dem Substrat angeordnet ist;
 - einem auf der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn angeordneten Abstandshalter, der die
 - 10 Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn teilweise bedeckt;
 - mindestens einer auf dem Abstandshalter angeordneten zweiten Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, die der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn flächig gegenüberliegt, wobei der Abstandshalter die
 - 15 Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn teilweise bedeckt, und wobei mittels des Abstandshalters ein vorgegebener Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten
 - 20 Leiterbahn definiert ist;
 - zwischen einem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und einem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn angeordneten
 - 25 molekularelektronischen Molekülen, deren Länge im wesentlichen gleich dem Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn ist.
- 30 2. Molekularelektronik-Anordnung nach Anspruch 1, bei der mindestens eine der ersten Leiterbahnen und/oder mindestens eine der zweiten Leiterbahnen mit mindestens einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement gekoppelt ist/sind, mittels derer die Leiterbahnen an einen externen Schaltkreis
- 35 ankoppelbar sind.
3. Molekularelektronik-Anordnung nach Anspruch 2, bei der

das mindestens eine elektrisch leitfähige Kopplungselement ein mit einem elektrisch leitfähigen Material gefülltes Kontaktloch ist, welches Kontaktloch in das Substrat eingebracht ist.

5

4. Molekularelektronik-Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, die ferner einen externen Schaltkreis aufweist, der mittels der elektrisch leitfähigen Kopplungselemente mit mindestens einer der ersten Leiterbahnen und/oder der zweiten
10 Leiterbahnen gekoppelt ist.

5. Molekularelektronik-Anordnung nach Anspruch 4, bei welcher der externe Schaltkreis ein integrierter Schaltkreis ist, der in das Substrat eingebracht ist.

15

6. Molekularelektronik-Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, bei welcher der externe Schaltkreis in CMOS-Technologie hergestellt ist.

20 7. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, die ferner mindestens eine Schutzschicht auf mindestens einem Teil der freiliegenden Oberflächen der ersten und/oder der zweiten Leiterbahnen aufweist.

25

8. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei der das Substrat ein Silizium-Wafer ist.

30 9. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei der die Leiterbahnen aus einem oder einer Kombination der Materialien Gold, Platin, Silber, Silizium, Aluminium und Titan hergestellt sind.

35

10. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei welcher

der Abstandshalter aus einem oder einer Kombination der Materialien Siliziumdioxid und Siliziumnitrid hergestellt ist.

- 5 11. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei der
zumindest ein Teil der molekularelektronischen Moleküle redoxaktive Bis-Pyridinium-Moleküle und/oder Alkyl-Trichlorsilan-Moleküle sind.
- 10 12. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 11, bei der
die elektrisch leitfähigen Kopplungselemente aus Poly-Silizium-Material, Aluminium-Material oder Wolfram-Material
15 hergestellt sind.
13. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, bei der
die mindestens eine Schutzschicht aus einem oder einer
20 Kombination der Materialien Siliziumdioxid und Siliziumnitrid hergestellt ist.
14. Molekularelektronik-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei der
25 die beiderseitige Kopplung der molekularelektronischen Moleküle mit den Leiterbahnen eine Thiol-Gold-Kopplung und/oder eine Kopplung einer Trichlorsilan-Gruppe mit einem der Materialien Silizium, Aluminium und Titan ist.
- 30 15. Verfahren zum Herstellen einer Molekularelektronik-Anordnung, bei dem
- mindestens eine erste Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, in bzw. auf die Oberfläche eines Substrats eingebracht bzw. aufgebracht wird;
 - 35 • auf die Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn eine Abstandshalter-Schicht aufgebracht wird, welche die Oberfläche der mindestens einen ersten

- Leiterbahn mindestens teilweise bedeckt;
- mindestens eine zweite Leiterbahn, die eine Oberfläche aufweist, die der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn flächig gegenüberliegt, auf die
5 Abstandshalter-Schicht aufgebracht wird, wobei mittels der Abstandshalter-Schicht ein Abstand zwischen der mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn vorgegeben wird;
 - mindestens ein Abstandshalter ausgebildet wird, indem
10 die Abstandshalter-Schicht teilweise zurückgeätzt wird, derart, dass ein freiliegender Bereich der Oberfläche der mindestens einen ersten Leiterbahn und ein freiliegender Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn zurückbleibt;
 - zwischen dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der
15 mindestens einen ersten Leiterbahn und dem freiliegenden Bereich der Oberfläche der mindestens einen zweiten Leiterbahn molekularelektronische Moleküle angeordnet werden, deren Länge gleich dem Abstand zwischen der
20 mindestens einen ersten Leiterbahn und der mindestens einen zweiten Leiterbahn ist.

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem
ferner mindestens eine der ersten Leiterbahnen und/oder
25 mindestens eine der zweiten Leiterbahnen mit mindestens einem elektrisch leitfähigen Kopplungselement gekoppelt werden, so dass die Leiterbahnen an einen externen Schaltkreis ankoppelbar sind.

30 17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die elektrisch leitfähigen Kopplungselemente ausgebildet werden, indem in das Substrat Kontaktlöcher eingebracht werden und die Kontaktlöcher mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllt werden.

35 18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, bei dem mindestens ein Teil der ersten und/oder der zweiten

Leiterbahnen mittels der elektrisch leitfähigen
Kopplungselemente mit einem externen Schaltkreis gekoppelt
werden.

- 5 19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, bei dem
vor dem Einbringen der molekularelektronischen Moleküle in
die Anordnung mindestens eine Schutzschicht auf mindestens
einen Teil der freiliegenden Bereiche der Oberflächen der
ersten und/oder der zweiten Leiterbahnen aufgebracht wird.
- 10 20. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19, bei dem
statt dem Aufbringen der mindestens einen zweiten Leiterbahn
auf die Abstandshalter-Schicht
- eine durchgehende Leiterschicht sowie eine weitere
 - 15 Schutzschicht auf die Oberfläche der Anordnung
aufgebracht werden; und
 - die durchgehende Leiterschicht und die weitere
Schutzschicht derart strukturiert werden, dass dadurch
mindestens eine mindestens teilweise mit der weiteren
 - 20 Schutzschicht bedeckte zweite Leiterbahn ausgebildet
wird.
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 20, bei dem
beim Einbringen der molekularelektronischen Moleküle in die
- 25 Anordnung zumindest an einen Teil der Leiterbahnen
elektrische Spannungen angelegt werden, derart, dass die
molekularelektronischen Moleküle mit einer bevorzugten
geometrischen Orientierung an eine der mindestens einen
ersten Leiterbahnen und an eine der mindestens einen zweiten
- 30 Leiterbahnen gekoppelt werden.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 21, bei dem
die mindestens eine erste Leiterbahn in die Oberfläche des
Substrats in Damascene-Technik eingebracht wird.
- 35 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 22, bei dem
die Abstandshalter-Schicht auf die Oberfläche der

Schichtanordnung mittels Atomic Layer Deposition aufgebracht wird.

24. Verfahren nach Anspruch 18, bei dem
5 der externe Schaltkreis in das Substrat integriert wird.

25. Verfahren nach Anspruch 24, bei dem
der externe Schaltkreis in das Substrat mittels CMOS-
Technologie integriert wird.

10 26. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 25, bei dem
als Substrat ein Silizium-Wafer verwendet wird.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 26, bei dem
15 die Leiterbahnen aus einem oder einer Kombination der
Materialien Gold, Platin, Silber, Silizium, Aluminium und
Titan hergestellt werden.

28. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 27, bei dem
20 unabhängig voneinander der Abstandshalter, die Schutzschicht
und/oder die weitere Schutzschicht aus einem oder einer
Kombination der Materialien Siliziumdioxid und Siliziumnitrid
hergestellt werden.

25 29. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 28, bei dem
als molekularelektronische Moleküle redoxaktive Bis-
Pyridinium-Moleküle und/oder Alkyl-Trichlorsilan-Moleküle
verwendet werden.

30 30. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 29, bei dem die
elektrisch leitfähigen Kopplungselemente aus Poly-Silizium-
Material, Aluminium-Material oder Wolfram-Material
hergestellt werden.

FIG 1A




FIG 1B




FIG 2A






FIG 2B



3/8

FIG 2C



4/8

FIG 3A





FIG 3B



5/8

FIG 4A




FIG 4B




FIG 4C




FIG 4D





FIG 4E



6/8

FIG 5A




FIG 5B





FIG 5C



7/8

FIG 5D





FIG 5E



8/8

FIG 6A




FIG 6B




FIG 6C




FIG 6D

